

KVK ŠTUK VNITŘNÍ JEMNÝ 0370 DE

0370 DE

Deklarace	<ul style="list-style-type: none"> obyčejná malta pro vnitřní omítku (GP) podle EN 998 - 1:2010
Použití	<ul style="list-style-type: none"> ruční provádění vnitřních omítek v tloušťce 2 mm pro stěny i strop vhodným podkladem jsou KVK Jádrové omítky řady 0600
Vlastnosti produktu	<ul style="list-style-type: none"> jemný, vysoce prodyšný štuk podklad pro malbu, tapety
Příprava podkladu	<ul style="list-style-type: none"> podklad musí být dostatečně zatvrdlý, suchý, prostý prachu, volných kousků a výkvětů, nosný, nezmrzlý a nesmí být vodoodpudivý před nanesením KVK omítky 0370 DE je vhodné zdrsnit spodní zavadnutou jádrovou omítku mřížkovou škrabkou při rekonstrukci odstranit starou malbu a podklad napenetrovat (např. výrobkem Penetrolmix S8202A, kotvicím nátěrem 0570 nebo 0571 ze sortimentu KVK), případně i navlhčit
Rozmíchání a zpracování materiálu	<ol style="list-style-type: none"> 1) K rozdělání použijeme pitnou vodu nebo vodu splňující ČSN EN 1008. 2) Suchá směs se s vodou smíchá dle poměru uvedeném v tabulce. 3) Vápenný štuk se nanese ve slabé vrstvě na podklad. 4) Po zavadnutí se zatočí plstěným hladítkem nebo tzv. houbou.
Upozornění	<ul style="list-style-type: none"> dodatečné přidávání kameniva, pojiva a přísad k hotové směsi nebo její prosévání je nepřipustné při teplotách pod 5 °C (vzduch i podklad) a při očekávaných mrazech nepoužívat údaje uvedené v tomto listu odpovídají současnému stavu našich znalostí, tento list nemůže obsahovat všeobecná pravidla stavební techniky, platné normy a pravidla pro zpracování, tato pravidla musí dodržovat dodavatel stavebních prací spolu s odpovídajícími předpisy pro zpracování
Bezpečnost práce	<ul style="list-style-type: none"> maltová směs vytváří po smíchání s vodou alkalickou směs při práci nejezte, nekuřte a používejte odpovídající oděv a ochranné pomůcky při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a konzultujte s očním lékařem po práci je nutné umýt pokožku vodou a ošetřit vhodným ochranným krémem
Likvidace obalů	<ul style="list-style-type: none"> prázdný pytel, fólii a nespotřebovaný obsah uložte na státem schválenou skládku odpadu
Expedice a skladování	<ul style="list-style-type: none"> expedice tohoto produktu probíhá: <ul style="list-style-type: none"> v papírových pytlích po 30 kg na paletách EUR 1,2 t, krytých fólií ve vagónech ČD i auty skladovat v suchu, chránit před vlhkem, přímým slunečním svitem, na dřevěných paletách a v původním uzavřeném obalu při dodržení těchto podmínek je doba skladovatelnosti 12 měsíců od data výroby vyznačeného na obalu



Technické parametry	Závazné
Pevnost v tlaku po 28 dnech (kategorie CS I)	0,4 - 2,5 MPa
Přídržnost po 28 dnech - způsob odtržení (FP)	min. 0,10 MPa (FP:A)
Kapilární absorpce vody (kategorie W0)	není předepsána
Faktor difúzního odporu vodní páry μ	max. 10
Tepelná vodivost $\lambda_{10,dry}$ (tabulková hodnota, P = 50 %)	max. 0,47 W.m ⁻¹ .K ⁻¹
Reakce na oheň	třída A1

Technické parametry	Informativní
Sypná hmotnost suché směsi	cca 1 100 kg.m ⁻³
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech	min. 0,18 MPa
Spotřeba záměsové vody na 30 kg pytel	cca 10,0 l
Zrnitost směsi	0 - 0,6 mm
Spotřeba směsi 0370 při tloušťce vrstvy 2 mm	cca 2,8 kg.m ⁻²
Objemová hmotnost čerstvé malty	cca 1 800 kg.m ⁻³
Teploty při zpracování	min. 5 °C
Vydatnost jednoho 30 kg pytle	cca 10,7 m ² omítky o tloušťce 2 mm
Obsahuje	křemičitý písek, pojiva, hygienicky nezávadné modifikující příměsi, příznivě ovlivňující vlastnosti čerstvé malty

Zajištění kvality

- kvalita výrobků je trvale zajišťována podnikovou laboratoří
- nezávislá kontrola je prováděna autorizovanou osobou
- zkoušky se provádějí dle ČSN EN 988 – 1
- ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001

Ochrana životního prostředí

- při výrobě jsou dodržovány zásady ochrany životního prostředí uplatňované v souladu s ČSN EN ISO 14001