

# TECHNICKÝ LIST

## KERZAŠTUK

113

### Jednoduše zpracovatelná štuková omítka připravená pro okamžité upotřebení

#### VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ:

- hotová namíchaná štuková omítka pro zhotovení finální úpravy povrchu – pouze ve vnitřním prostředí
- lze aplikovat na jádrové omítky i na hrubý beton (při nanášení na hladké nebo silně nasákové podklady je nutno povrch předem upravit spojovacím můstkem nebo penetrací)
- vhodný pro rekonstrukce panelových bytů po odstranění tapet, při opravách stěn nebo při opravách starých omítek před malováním (zachovává původní strukturu povrchu)
- při použití v méně náročných objektech nahrazuje svojí bělostí základní malířský nátěr
- zajišťuje paropropustný povrch



**SLOŽENÍ:** Vodou ředitelná pastovitá omítka na bázi minerálních plniv, vápenného hydrátu a akrylátové disperze.

#### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Přidrznost k podkladu (beton)	min. 0,2 MPa
Difuze vodních par – ekvivalentní difuzní tloušťka $s_d$	< 0,14 m
Otěruvzdornost za mokra	min. 70 s
Zrnitost	0,1-0,5 mm
Připustná tloušťka vrstvy	1-5 mm
Doporučená tloušťka vrstvy	2 mm
Spotřeba při doporučené vrstvě	2-3 kg/m <sup>2</sup>
Barva	bílá

POZN.: Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (20 ± 2) °C a (65 ± 5) % relativní vlhkosti vzduchu.

**PŘÍPRAVA PODKLADU:** Podklad musí být pevný, dostatečně vyztužený, bez prachu a nesoudržných částí, resp. bez filmotvorných hmot se separačním účinkem (např. bednicí olej) a rovný (spáry, zejména v panelové výstavbě, je nutno předem vyplnit). Podkladem mohou být všechny nosné minerální omítky (např. dostatečně vyhlazené jádrové nebo jednovrstvé omítky), beton, pórobeton, sádkokarton apod. Nasákové podklady je nutno před aplikací štukové omítky zvlhčit vodou. Silně nasákové podklady se před aplikací štukové omítky penetrují přípravkem Cemix **Penetrace akrylát-silikon** (P ASN). Podklady s vyšší nasákovostí se penetrují dvakrát (1. nátěr ředěnou P ASN s vodou **objemově** v poměru 1 : 1 a 2. nátěr neředěnou P ASN). Podklady vyžadující zpevnění (např. navětralé původní omítky) se nejprve ošetří přípravkem Cemix **Penetrace hloubková** (PH), ředěná s vodou **objemově** v poměru 1 : 1, a následně se penetrují penetrací P ASN. Hladké podklady (např. beton) je nutné opatřit přípravkem Cemix **Kontakt** (K). Všechny navazující stavební konstrukce pečlivě zakrýt, resp. chránit před postříkáním!

**ZPRACOVÁNÍ:** Dobře rozmíchaná omítka (konzistenci lze upravit mírným přidáním pitné vody) se natáhne na připravený podklad plastovým hladítkem v požadované tloušťce. Po částečném zatuhnutí nanesené malty se celková plocha vyhladí pomocí molitanového nebo filcového hladítka. Nářadí po upotřebení důkladně očistit vodou.

#### UPOZORNĚNÍ:

- Vyčnávající kovové prvky je nutno chránit antikorozním nátěrem.
- Před zpracováním omítky krátce promíchat (popřípadě zvlhčit vodou).
- Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad je nepřipustné.
- Materiál lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu od +5 °C do +30 °C! Při očekávaných mrazech nepoužívat!
- Nespotřebované zbytky nechat vytvrdnout – společně s kontaminovanými obaly lze likvidovat jako stavební odpad (viz bezpečnostní list).
- Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklaci.

**PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY:** Viz bezpečnostní list výrobce.

**SKLADOVÁNÍ:** Chránit před mrazem a skladovat při teplotě od +5 °C do +30 °C. V originálních uzavřených vědrech je skladovatelnost minimálně 24 měsíců.

**EXPEDICE:** Výrobek se dodává již namíchaný v plastových vědrech po 8 kg, 14 kg a 25 kg, případně na paletách krytých fólií.

**SLUŽBY:** Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštností žádejte konzultaci.

**KVALITA:** Kvalita produktu je trvale kontrolována v laboratořích výrobce (průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno ITC Zlín, AO č. 224). Distributor uplatňuje certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001.

**DISTRIBUTOR:** LB Cemix, s.r.o., 373 12 Borovany, Tovární 36

**PLATNOST:** Od 1. 3. 2015

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.