

Profi Feinputz

Technický list

Spotřeba:	4 kg/m ² /3 mm
Složení:	vápenný hydrát, portlandský cement, vápencová drť, přísady
Zrnitost:	zrno 0 – 0,6 mm
Norma:	EN 998-1:2003
Pevnost v tlaku:	min. 0,5 MPa
Objemová hmotnost v suchém stavu:	cca 1 450 kg/m ³
Faktor difúzního odporu μ :	cca 10
Koeficient tepelné vodivosti λ :	0,6 W/m.K

Zpracování

Podklad:

Podkladová vrstva musí být dostatečně vyztužena (1 den na 1 mm tloušťky). Savé jádrové omítky je nutné před nanášením slabě navlhčit, silně savé jádrové omítky doporučujeme vlhčit den před nanášením štukové vrstvy.

Míchání:

Míchá se ručně nebo běžnou míchačkou. Do míchačky dáme 11 l vody a vsypeme obsah jednoho pytle. Je třeba míchat tak dlouho (cca 3 minuty) až se vytvoří hmota střední konzistence bez hrudek. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

Omítání:

Nanáší se ocelovým hladítkem v tloušťce cca 3 mm a po zavadnutí (v závislosti na podkladu a počasí) se zafilcuje gumovým hladítkem s porézním povrchem. Celistvé plochy je vhodné omítat bez přerušení, aby nevznikly strukturní rozdíly.

Zpracovávat při teplotě nad +5 °C.

Výrobek



Charakteristika

Suchá omítková vápeno-cementová směs pro výrobu svrchní ušlechtilé omítky pro vnitřní použití. Lehce zpracovatelná omítka, přírodně bílá.

Použití

Svrchní omítka na všechny běžné vnitřní vápenocementové jádrové omítky. Vzhledem k nízkému difúznímu odporu ji lze použít i na sanační omítky.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

40 kg - pytel
1 400 kg - paleta (35 pytlů)
skladovatelnost v suchém stavu min. 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

