

Profi štuková vápenná omítka Technický list

(Profi Poretec Sanierfeinputz)

Spotřeba:	cca 4 kg/m ² / 3 mm
Složení:	bílý cement, vápenný hydrát, vápencová drť, přísady
Zrnitost:	zrno 0,6 mm
Norma:	EN 998-1 (CS I)
Pevnost v tlaku :	min. 1,0 MPa
Objemová hmotnost v suchém stavu:	cca 1 600 kg/m ³
Faktor difúzního odporu μ :	cca 12
Koeficient tepelné vodivosti:	$\lambda = 0,7 \text{ W/mK}$

Zpracování

Podklad:

Před nanášením svrchní štukové vápenné omítky musí být podkladová omítka řádně vyzrálá - 1 den na 1 mm tloušťky (pozor při nízkých teplotách a zvýšené tloušťce podkladové omítky).

Míchání:

Míchání omítky se provádí v běžné spádové nebo kontinuální míchačce, doba míchání je cca 3 min. Pro zpracování se použije čistá voda. Spotřeba vody 10,5 l na pytel.

Zpracování:

Omítka se nanáší ručně pomocí nerezového hladítka v minimální tloušťce 3 mm. Po částečném zavadnutí se povrch zafilcuje gumovým hladítkem s porézním povrchem. Následný nátěr musí v souladu s WTA směnicí vykazovat nízký difúzní odpor a splňovat následující podmínku: $\mu \cdot d < 0,2 \text{ m}$, kde μ značí faktor difúzního odporu nátěru a d tloušťku nátěru. Před nátěrem je nutné nechat svrchní omítku vyzrát po dobu minimálně 5 dní.

Při zpracování nesmí teplota ovzduší, materiálu a podkladu klesnout pod 5 °C. Povrch omítky je nutno chránit před průvanem a přímým slunečním zářením. Materiál není dovoleno zpracovávat při nebezpečí mrazu. Pro zpracování lze používat pouze čistou vodu. Ke směsi není dovoleno přimíchávat žádné cizí materiály.

Výrobek



Charakteristika

Suchá omítková směs na přípravu svrchní omítky vyznačující se nízkým difúzním odporem.

Použití

Omítka je určena především na sanační omítkový systém (dle směrnice WTA). Pro vnitřní i venkovní použití.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladně omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

40 kg - pytel
1 400 kg - paleta (35 pytlů)
skladovatelnost v suchém stavu
min. 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

