

Profi Haftmörtel 0,6 mm (1,2 mm) Technický list

Spotřeba:	5 kg/m ² /3 mm
Složení:	portlandský cement, vápenný hydrát, vápencová drť, přísady
Zrnitost:	zrno 0 – 0,6 mm (0 – 1,2 mm)
Norma:	EN 998 – 1
Pevnost v tlaku:	min. 6,0 MPa
Pevnost v tahu za ohybu:	min. 2,0 MPa
Objemová hmotnost v suchém stavu:	cca 1 500 kg/m ³
Faktor difúzního odporu μ :	cca 20
Koeficient tepelné vodivosti λ :	0,80 W/m.K

Zpracování

Podklad:

Musí být soudržný a bez prachu. Nesmí být mastný a nadměrně vlhký.

Míchání:

V běžných typech míchaček, průběžné míchačce nebo ručně. Spotřeba vody cca 8 l na pytel. Ke směsi není dovoleno přimíchávat žádné cizí materiály.

Nanášení:

Na příslušný podklad se natahuje ocelovým hladítkem vrstva cca 3 mm (max. 6 mm) v jedné vrstvě. Při použití jako spojovací vrstva mezi hladkým betonem a omítkou se tato vrstva vodorovně zdrsní ocelovou špachtlí se zuby. Před nanášením další vrstvy omítky je třeba Profi Haftmörtel nechat cca 1 den vyzrát. Při použití jako konečná omítková vrstvička na hladký beton se po zavaznutí Profi Haftmörtel zafilcuje gumovým hladítkem s porézním povrchem.

Zpracovávat při teplotě nad +5 °C.

Výrobek



Charakteristika

Speciální suchá omítková směs s extrémně vysokou přilnavostí k podkladu. Je vyráběn o zrnitosti do 0,6 mm nebo 1,2 mm.

Použití

Slouží k vytvoření pevné spojovací vrstvy mezi pro omítku nevhodnými podklady (např. hladký beton). Může být použita i jako konečná omítková vrstva na hladký beton nebo v zateplovacích systémech na podklad tvořený výztužnou tkaninou přichycenou stěrkou Profi Klebespachtel. Dále slouží v omítacích systémech k přichycení výztužné tkaniny v místech potenciálního vzniku trhlin, při opravách popraskaných starých omítek apod.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladně omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

30 kg - pytel
1 260 kg - paleta (42 pytlů)
skladovatelnost v suchém stavu min. 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

