

PLASTYP®

Tekutá plastická tapeta rustikální



Použití

Barvu PLASTYP s dekoračním efektem s velikostí zrna až 1,4 mm je možno použít v interiérech na vyzrálé povrchy – omítky, aglomerované dřevěné, papírové, umakartové a sádkartonové povrchy. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen. Nátěr je omyvatelný.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Směs pigmentů, plniv a kameniv ve vodné styren-akrylátové disperzi s přísadou aditiv.

Odstín

Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu, možno barvit malířskými pastami nebo na přání zákazníka dodávat v odstínech podle firemního vzorkovníku.

Parametry barvy

hustota	1800 kg/m ³
obsah netěkavých složek	cca 80 %
vzhled	bílá viskózní kapalina s kamínkem

Parametry nátěru

bělost (L*)	92
přidrženost	min. 1 MPa
otěruvzdornost	60 minut

Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný, suchý, nové omítky vyzrálé. **Staré nátěry malířských barev důkladně odstranit a povrch omýt!** Savé povrchy a sádkarton před nátěrem penetrovat penetrací PENECO, betony pomocí PENECO NANO, umakarty a lesklé plochy před nátěrem zbrousit do matového vzhledu.

Aplikace

PLASTYP se nejčastěji nanáší válečkem po zaschnutí penetračního nátěru (cca po 8 až 24 hod.) v jedné nebo ve dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Časový interval mezi nátěry je závislý na klimatických podmínkách, doba schnutí je 12-24 hodin, při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je nátěr proschlý do 24 hodin. Při aplikaci stříkáním se používá tryska o průměru cca 3-4 mm (barva obsahuje zrno o velikosti až 1,4 mm). Je nutno aplikovat rovnoměrně po celé ploše. Při aplikaci nerezovými nebo umělohmotnými stěrkami se barva nanáší v jedné rovnoměrné vrstvě. Okamžitě po nanesení se lehkým tlakem strukturálním moltoprénovým válečkem nebo fasádním válečkem vytáhá libovolná struktura (čím větší vrstva tím hrubší struktura).

Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5-25 °C.

Při aplikaci válečkem nebo hladítkem je nutno nanášet po uzavřených celcích a vyvarovat se navazování nové vrstvy na již zaschlou vrstvu v ploše (tato navázání jsou viditelná)! Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do zaschnutí před deštěm!

Způsob nanášení

Válečkem, stříkáním, stěrkou.

Spotřeba

0,8-1,5 kg/m² podle vytvářeného povrchu.

PLASTYP®

Tekutá plastická tapeta rustikální



Ředění

Barva je dodávána v aplikační konzistenci, neředit.

Údržba

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

Hygiena a bezpečnost práce: Při aplikaci stříkáním zajistit místní a celkové větrání, nevdechovat aerosoly. Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže).

První pomoc: Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy, ale může vyvolat alergickou reakci. Při styku s kůží: Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou. Při zasažení očí: Pokud má postížený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. V případě přetrvávajících obtíží vyhledat lékařské ošetření. Na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Skladování

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, 24 měsíců od data výroby, při teplotě od +5 °C do +25 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Upozornění

Tento produkt není nutno považovat za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. **Maximální plastický efekt, který lze na jeden nátěr vytvořit, je cca 1,5 mm, při větší tloušťce vrstvy hrozí nebezpečí tvorby trhlin.** U připravovaných barevných nátěrů provede spotřebitel kontrolu odstínu nátěrem na ploše cca 1 m². Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.

Balení

7,5 a 15 kg.

Datum revize: 7. 10. 2015