

Použití

Barvu PLASTYP INTA s dekoračním efektem je možno použít v interiérech na vyvrálé povrchy - staré i nové omítky, aglomerované dřevěné, papírové, umakartové a sádkartonové povrchy. Plastický efekt lze vytvořit podle svého vkusu a dovednosti. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen. Nátěr je omyvatelný.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Směs pigmentů a plniv dispergovaných ve vodné styren-akrylátové disperzi s přísadou aditiv.

Odstín

Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu, možno barvit malířskými pastami nebo na přání zákazníka dodávat v odstínech podle firemního vzorkovníku.

Parametry barvy

hustota	1600 kg/m ³
obsah netěkavých složek	min. 75 %
vzhled	bílá viskózní kapalina

Parametry nátěru

bělost (L*)	94
přidržnost	min 1 MPa
otěruvzdornost	60 minut

Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný, suchý, nové omítky vyvrálé. **Staré nátěry malířských barev důkladně odstranit a povrch omýt!** Savé povrchy a sádkarton před nátěrem penetrovat penetrací PENECO, betony penetrovat pomocí PENECO NANO, umakarty a lesklé plochy před nátěrem zbrousit do matového vzhledu.

Aplikace

Tekutá tapeta se nanáší po zaschnutí penetračního nátěru po cca 8 až 24 hodinách v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr provádět po zaschnutí předchozího. Při aplikaci válečkem nebo štětkou lze plastický efekt měnit použitím různých typů válečků z polyuretanové pěny nebo štětců. Při teplotě vzduchu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je nátěr přetíratelný po 12-24 hodinách. Při nanášení stříkáním aplikujte rovnoměrně po celé ploše. Barvu lze aplikovat nerezovými nebo umělohmotnými stěrkami v jedné rovnoměrné vrstvě o tloušťce cca 0,5 mm. Okamžitě po nanesení se lehkým tlakem strukturálním moltoprénovým válečkem vytáhá libovolná struktura (čím větší vrstva tím hrubší struktura). **Doporučuje se aplikovat po uzavřených celcích** a vyvarovat se navazování nové vrstvy na již zaschlou vrstvu strukturální barvy v ploše (tato navázání budou viditelná!). **Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5-25 °C.**

Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stěrkou, stříkáním.

Spotřeba barvy

0,6-1,2 kg/m² podle tloušťky nátahu.

Ředění

Barva je dodávána v aplikační konzistenci, neředit.

PLASTYP® INTA

Tekutá plastická tapeta



Údržba

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

Hygiena a bezpečnost práce: Při aplikaci stříkáním zajistit místní a celkové větrání, nevdechovat aerosoly. Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže).

První pomoc: Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy, ale může vyvolat alergickou reakci, opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Při styku s kůží: Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou. Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. V případě přetrvávajících obtíží vyhledat lékařské ošetření. Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Skladování

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, 24 měsíců od data výroby, při teplotě od +5 °C do +25 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Upozornění

Tento produkt není nutno považovat za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Převážet pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. **Maximální plastický efekt, který lze na jeden nátěr vytvořit, je cca 1,5 mm, jinak hrozí nebezpečí tvorby trhlin.** U připravovaných barevných nátěrů provede spotřebitel kontrolu odstínu nátěrem na ploše cca 1 m². Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.

Balení

4; 7,5 a 15 kg.

Datum revize: 4. 5. 2015