

Dünn- Filzputz 600



HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

(13)

183739

EN 998-1: 2010

Sádrová malta pro vnitřní omítky B4/50/2, dle EN 13279-1

Vysoce kvalitní minerální lepicí malta pro lepení a a rmování tepelně izolačních desek (EPS, XPS, MW, dřevovláknitá izolace) na všechny nosné a rovné minerální podklady i v oblasti soklu. Vhodná pro lepení a a rmování tepelně izolačních desek na dřevěné podklady.

Reakce na oheň	Třída A1
Doba zavadnutí: tahová přídržnost po 20 min.	W 0
Propustnost vodních par	$\mu \leq 20$
Přídržnost	$\geq 0,3$ (N/mm ²)
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 1,17$ W/(m · K) pro P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 1,28$ W/(m · K) pro P=90% (Tabulková hodnota)
Počátek tuhnutí	min. 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
Pevnost v tlaku	CS I