






# HASIT 600 DÜNN-FILZPUTZ

Tenkovrstvá jemná omítka

<b>Oblast použití:</b>	Jako jemná vápenocementová omítka (štuk) pro povrchovou úpravu všech typů jádrových omítek s možností vyrovnání jádrové omítky vrstvou až do 5 mm. Jako tenkovrstvá omítka pro povrchovou úpravu zejména betonových ploch (stropů apod.).
<b>Materiálové složení:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cement</li> <li>• Dolomitické vzdušné vápno</li> <li>• Vysoce kvalitní vápencový písek</li> <li>• Přísady pro zlepšení přidrženosti</li> <li>• Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti</li> <li>• Minerální</li> </ul>
<b>Vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobré ruční zpracování</li> <li>• Ideálně rovnoměrná struktura povrchu</li> <li>• Velmi dobrá přidrženost</li> </ul>
<b>Zpracování:</b>	  
<b>Podmínky zpracování:</b>	Při zpracování a vytvrzování nesmí teplota okolí nebo podkladu poklesnout pod +5°C a nad +30°C. Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, deštěm a rychlým vysušením.
<b>Podklad:</b>	Podklad musí být čistý, pevný, suchý, bez prachu, únosný a bez výkvětů, separačních prostředků, sanytrových vrstev a znečištění všeho druhu.
<b>Příprava podkladu:</b>	Po prověření a přípravě podkladu (vyplnění šliců, spar a dutin) je možné provést příslušnou úpravu podkladu vhodným zpracováním. Vysoce savé podklady se nejprve zvlhčí vodou pokud toto je nedostačující tak se provede penetrace podkladu přípravkem AP 300 Grundierung. Hladký a nesavý podklad je nutné upravit HASIT 605 Haft- und Armierungsmörtel nebo HASIT 12 Haftbrücke pomocí zubového hladítka s výškou zubu 4mm srovnanými vodorovnými tahy.
<b>Příprava materiálu:</b>	Zpracování všemi běžnými omítacími stroji nebo ručně. 1 pytel smíchat s uvedeným množstvím vody (pitná nebo dle ČSN EN 1008) a promíchat míchadlem nebo kontinuální míchačkou do hmoty bez hrud. Dodatečné přidávání plniv a přísad je nepřípustné!
<b>Zpracování:</b>	<p>Při "ručním zpracování" Omítka se nanáší ručně na podklad plastovým nebo ocelovým hladítkem a při počátku tuhnutí stočit povrch houbou nebo filcem.</p> <p>Vhodným nářadím nanést požadovanou tloušťku vrstvy (min. 1 a max. 5mm) a při počátku tuhnutí vytvořit požadovanou strukturu filcem nebo molitanem.</p> <p>Při "strojním zpracování" nanášení všemi běžnými omítacími stroji.</p> <p>Po aplikaci se povrch srovná stahovací latí. Při počátku tuhnutí povrch upravit filcem nebo molitanem a nebo zdrsňit mřížovou škrabkou, v závislosti na další úpravě vrstvy.</p> <p>Pro nanášení druhé vrstvy omítky nebo šlechtěných omítek je nutné srovnaný povrch zdrsňit mřížovou škrabkou a nechat dostatečně vyschnout (1 mm tloušťky 1 den schnutí v závislosti na klimatických podmínkách).</p> <p>Namíchanou maltu nesmíchávejte s jinými materiály.</p> <p>Disperzní nátěry, obklady se provádějí až po úplném zaschnutí ne dříve než po 4 týdnech.</p>
<b>Důležité upozornění:</b>	<p>Pro betonové povrchy musí být zbytková vlhkost maximálně 3%</p> <p>Zdivo musí být chráněno před vlhkostí během výstavby.</p> <p>Škrábání filcované struktury před nátěrem ničí strukturu omítky.</p> <p>Nátěry aplikovat až po úplném vyschnutí omítky, v závislosti na klimatických podmínkách.</p> <p>Při aplikaci omítek je třeba zohlednit národní, jakož i evropské normy a nařízení, navíc mezinárodní a příslušné národní standardy, předpisy, směrnice pro zpracování, jako např. ČSN EN 13 914 - 1, technické listy atd. V případě nejasností žádejte naší technickou a poradenskou službu.</p>
<b>Jistota kvality:</b>	Kvalita je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří. Ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000
<b>Balení:</b>	V papírových pytlích nebo volně v silech.



# HASIT 600 DÜNN-Filzputz

Tenkovrstvá jemná omítka

## Skladování:

V suchu a chladnu na dřevěných roštích. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).

Skladování: Minimální doba 9 měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při 20°C , 65% relativní vlhkosti vzduchu (obsah Cr 6+). Datum výroby je uveden na obale.

## Bezpečnostní pokyny:

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listě  
Obsahuje cement / dolomitické vápno. Xi dráždivý. Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vnímavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.  
**Uchovávejte mimo dosah dětí !** Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

## Technická data:

Číslo výrobku		
Způsob balení		
Balení na paletě	42 Stk/Pal	
Množství na balení	30 kg	1.000 kg
Zrnitost	0- 0,5 mm	
Spotřeba	ca. 1,2 kg/m²/mm	
Vydatnost	ca. 24,0 l/Sack	ca. 800,0 l/to
Spotřeba vody	ca. 7 ltr.	ca. 0,23 ltr./EH
Suchá objemová hmotnost	≤ 1.430 kg/m³	
Difuze vodní páry μ (EN 1015-19)	≤ 20	
Tepelná vodivost λ	≤ 0,43 W/mK(Tabellenwert) ≤ 0,47 W/mK(Tabellenwert)	
Pevnost v tlaku (28 dní)	≥ 0,4 N/mm²	
Reakce na oheň	A1	
MG (EN 998-1)	GP CS I W0	
Skladování	V suchu a chladnu na dřevěných roštích. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).	



## HASIT 600 Dünn-Filzputz

Tenkovrstvá jemná omítka

### Všeobecné informace:

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.

Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.

Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky. V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití.

Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.

V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.