



HASIT 651 Kalkzementputz

Tenkovrstvá omítka

Oblast použití:

Jako jedno i vícevrstvá jádrová nebo vrchní omítka určená pro strojní a ruční omítání stavebních materiálů vyráběných pro přesné zdění (např. YTONG, apod.); ve vnějších i vnitřních prostorách s možností povrchové úpravy filcováním.
 Vhodná jako podklad pro šlechtěné omítky a nátěry.
 HASIT 651 Kalkzementputz nepoužívat v soklové části. Ve vnějším prostředí nedoporučujeme používat na tepelně izolační zdicí prvky.
 Lze použít i jako vápenocementový štuk na nové jádrové omítky a při rekonstrukcích na stávající omítky. Nepoužívat na zdivo zasažené vlhkostí a solemi.

Materiálové složení:

- Dolomitické vzdušné vápno
- Cement
- Vysoké kvalitní vápenecký cement
- Přísady pro zlepšení přídržnosti
- Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti
- Minerální

Vlastnosti:

- Snadná zpracovatelnost
- Ideálně rovnoměrná struktura povrchu
- Velmi dobrá přídržnost


Zpracování:

Při zpracování a vytváření nesmí teplota okolí nebo podkladu poklesnout pod $+5^{\circ}\text{C}$ a nad $+30^{\circ}\text{C}$.
 Při aplikaci a následném tvrdnutí materiálu minimálně tři dny, chránit před mrazem.

Podklad:

Podklad musí být suchý, bez prachu, námrazy, savý, dostatečně drsný a bez výkvětů a plísní.
 Nevyplňné spáry ve zdivu je nutné před aplikací vyplnit vhodným materiálem.
 Všechny speciální stavební materiály (např. UWS desky, slepé krabice, XPS-R disky, atd.), se do omítky zpracovávají dle pokynů v návodu výrobce.
 U betonových konstrukcí je nutné odstranit veškeré odformovací prostředky.

Příprava podkladu:

Po prověření a přípravě podkladu (vyplnění šliců, spar a dutin) je možné provést příslušnou úpravu podkladu vhodným zpracováním.
 Nerovnoměrně savé podklady a savé podklady předem navlhčené je třeba upravit celoplošně odpovídajícím HASIT cementovým nástřikem.
 (Např. roletové skříně, HWL-desky) na místech styku se zdíci praví a na místech lomově kritických, se vkládá výztužná tkanina odolná vůči alkáliím a to do horní třetiny základní vrstvy omítky (čerstvý do čerstvého)
 Před zpracováním omítky musí být osazeny veškeré použité omítkové lišty. Osazení musí být v souladu s požadavky výrobce profilu.
 K připevnění omítkových profilů před aplikací omítky s obsahem cementu doporučujeme Hasit 500 Ansetzmörtel (nepoužívejte materiály na bázi sádry!).

Příprava materiálu:

Při přípravě směsi 1 pytel se smíchá s daným množstvím vody (pitná voda nebo voda dle EN 1008) a pomocí míchací vrtule nebo kontinuální míchačky se namíchá do směsi bez hrud. Dodatečné přidávání pliv a přísad je nepřípustné! Nesmíchávejte s jinými materiály.
 Při použití míchací vrtule míchejte maximálně 2 - 3 minuty.



HASIT 651 Kalkzementputz

Tenkovrstvá omítka

Zpracování:

Při "ručním zpracování" mícháme ručním míchadlem nebo kontinuálním míchačem a zpracujeme zednickou lžící nebo ocelovým hladítkem.

Produkt může být zpracován všemi běžnými omítacími stroji a nebo ručně.

Při "strojním zpracování" nanášení všemi běžnými omítacími stroji.

Po aplikaci se povrch srovná stahovací latí. Při počátku tuhnutí povrch upravit filcem nebo molitan a nebo zdrsnit mřížovou škrabkou, v závislosti na další úpravě vrstvy.

Na přechody různých stavebních materiálů, malé plochy z dřevovláknitých desek musí být vložena výztužná tkanina odolná vůči alkáliím s přesahem 20 cm na každou stranu od hrany. Také vnější rohy stavebních otvorů je nutné využít tímto způsobem nebo je možné použít diagonální šikmý pás o rozmezí 30x50cm s vložením přímo k rohu. Tkanina se vkládá do horní třetiny celkové tloušťky vrstvy omítky. Při smíšeném zdivu, kritické geometrii podkladu, větších tloušťkách omítky, omítání vnějších stěn a povrchové úpravě omítky filcováním nebo šlechtěnými omítkami se zrnitostí menší než 2mm je nutné omítku celoplošně využít výztužnou tkaninou odolnou alkáliím. Tkaninu vložit do horní třetiny celkové vrstvy omítky.

Dobra zpracovatelnosti čerstvé malty cca 120 min v závislosti na podkladu a teplotě.

Přímé vytápění omítky v době tuhnutí a schnutí není dovoleno. Pokud je omítka aplikována na stěnové topení musí být vrstva omítky celoplošně využita a natápení může být zahájeno až po celkovém vyschnutí a vytvrdenutí (min.28dní).

Při použití na pórabetonové zdí je nutné materiál nanášet ve dvou vrstvách s minimální celkovou tloušťkou 10mm pro vnější prostředí a minimálně 15mm pro vnější prostředí.

Disperzní nátěry, obklady se provádí až po úplném zaschnutí ne dříve než po 4 týdnech.

Důležité upozornění:

Prosím neopomenout: Povrchová úprava musí být podle předpisů odborné komunity opatřena omítkami a nátěry s referenční hodnotou světla (HBW)>25%. Pokud referenční hodnota světla (HBW) je <25% je nutné aplikovat HASIT Syco TEC systém.

Pro betonové povrchy musí být zbytková vlhkost maximálně 3%

Zdivo musí být chráněno před vlhkostí během výstavby.

Lehké panely atd. (Např. roletové skříně, HWL-desky) atd. musí být stabilní a nehybné na místech lomově kritických. Na přechody různých materiálů, je nutné použít armovací tkaninu odolnou proti alkáliím a vždy v horní třetině základní omítky a to vždy "čestvý do čerstvého". Dilatační spáry musí být vždy konstrukčně řešeny jakož i rohový detail na styku stropu a stěny.

Předpokládané stavební pohyby a omítkové spoje, musí být řešeny vhodnými dilatačními profily, které musí být vždy plánovány.

V oblasti kde budou lepeny obklady, povrch omítky nefilcovat, ale pouze zdrsnit mřížovou škrabkou.

Jistota kvality:

Kvalita je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří. Ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000

Balení:

V papírových pytlích nebo volně v silech.

Skladování:

V suchu a chladnu na dřevěných roštach. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).

Skladování: Minimální doba 9 měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při 20°C , 65% relativní vlhkosti vzduchu (obsah Cr 6+). Datum výroby je uveden na obale.

Bezpečnostní pokyny:

Podrobné bezpečnostní informace najeznete v bezpečnostním listě. Před použitím je třeba tyto bezpečnostní listy pročíst.

Obsahuje cement / dolomitické vápno. Xi dráždivý. Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vnitřních osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek.

Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejoový štít.

Uchovávejte mimo dosah dětí ! Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potísnutí kůže svalékněte zasažený oděv a kůži omýjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlednutí obal nebo etiketu.

Technická data:

Číslo výrobku	HO-183700	
Způsob balení		
Množství na balení	1.000 kg	30 kg
Balení na paletě		42 ks./pal.
Zrnitost	0- 1,0 mm	



HASIT 651 Kalkzementputz

Tenkovrstvá omítka

Technická data:

Číslo výrobku	HO-183700	
Spotřeba	cca 13,3 kg/m ² /cm	
Vydatnost	cca 750,0 ltr./to	cca 22,5 ltr./Sack
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.	
Spotřeba vody	cca 0,23 l/Balení	cca 7 ltr.
Objemová hmotnost za-tvrdlé malty	$\leq 1.400 \text{ kg/m}^3$	
Difuze vodní páry μ (EN 1015-19)	≤ 20	
Tepelná vodivost λ (EN 1745 : 2002)	$\leq 0,39 \text{ W/mK}$ (Tabellenwert) pro P=50%	
Pevnost v tlaku (28 dní) (EN 1015-11)	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$	
Reakce na oheň	A1	
MG (EN 998-1)	GP CS I W0	
Přídržnost	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	
Trvanlivost - (zmrazování/rozmrzování)	min. 10 cyklů	





HASIT 651 Kalkzementputz

Tenkovrstvá omítka

Všeobecné informace:

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.

Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.

Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky. V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontoval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití.

Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.

V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.