

Profi Naturfein

Technický list

Spotřeba:	4 kg/m ² / 3 mm
Složení:	bílý cement, vápenný hydrát, vápencová drť, přísady
Zrnitost:	zrno 0 – 0,6 mm
Norma:	EN 998-1:2003
Pevnost v tlaku:	min. 2,0 MPa
Pevnost v tahu za ohybu:	min. 0,5 MPa
Objemová hmotnost v suchém stavu:	cca 1 500 kg/m ³
Faktor difúzního odporu μ :	cca 12
Koeficient tepelné vodivosti λ :	0,80 W/m.K

Zpracování

Podklad:

Podkladová vrstva musí být dostatečně vyztužená (1 den na 1 mm tloušťky). Silně savé jádrové omítky před nanášením navlhčit.

Míchání:

Míchá se ručně nebo běžnou míchačkou. Do míchačky dáme 10 l vody a vsypeme obsah jednoho pytle. Je třeba míchat tak dlouho (cca 3 minuty), až se vytvoří hmota střední konzistence bez hrudek. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

Omítání:

Nanáší se ocelovým hladítkem v tloušťce cca 3 mm a po zavadnutí (v závislosti na podkladu a počasí) se zafilcuje gumovým hladítkem s porézním povrchem. Celistvé plochy je vhodné omítat bez přerušení, aby nevznikly strukturní rozdíly.

Zpracovávat při teplotě nad +5 °C.

Výrobek



Charakteristika

Vápenocementová suchá omítková směs pro výrobu svrchní ušlechtilé omítky pro vnější i vnitřní použití. Omítka je odolná proti vlivům počasí, vykazuje malý difúzní odpor a dobrou zpracovatelnost. Prakticky bílá barva.

Použití

Svrchní vrstva na všechny běžné vápenocementové jádrové omítky. Vzhledem k nízkému difúznímu odporu ji lze také použít na sanační omítky.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

40 kg - pytel
1 400 kg - paleta (35 pytlů)
skladovatelnost v suchém stavu min. 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

