

Profi Porotmel

Spotřeba: z 1 pytle (25 kg) lze připravit cca 16 l tmelu
Složení: vápencová drť, portlandský cement, přísady
Zrnitost: zrna 0 - 0,6 mm
Norma: EN 998 - 2
Pevnost: v tlaku min. 10,0 MPa, v tahu za ohybu min. 1,5 MPa

Zpracování

Míchání:

Ve stavební míchačce nebo ručně v nádobě. Lepicí tmel připravíme postupným přisypáváním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím rozmícháním elektrickým míchadlem, nebo elektrickou vrtačkou s míchacím nástavcem ve vhodné nádobě. Spotřeba vody je cca 6 l na pytel. Tmel se užívá v řidší konzistenci, aby byl dobře roztíratelný. K maltě není dovoleno přimíchávat žádné cizí materiály.

Zdění:

Spojovaný zdící materiál musí být pevný a bez prachu, nezmrzlý, zbavený nečistot a mastných skvrn. Pórobetonové tvárnice nesmí být promočené. Tmel se nanáší ručně na spojované plochy tvárnice po celé ploše, nejlépe pomocí zubové stěrky. Následným poklepem gumovou palicí upravíme konečnou polohu tvárnice. Spáry mezi tvárnici musí být zcela vyplněny a přebytečný tmel zarovnan s povrchem stěny.

Zpracovávat při teplotě nad +5 °C.

Technický list

Výrobek



Charakteristika

Suchá maltová směs pro přípravu tmelu na zdění z přesných pórobetonových tvárnice a dílců.

Použití

Profi Porotmel je určen pro tenkovrstvé zdění přesných tvárnice, dílců z pórobetonu a lehčených materiálů, kde se šířka spár pohybuje v rozmezí 1 až 5 mm, max. 10 mm.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladně omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

25 kg - pytel
1 200 kg - paleta (48 pytlů)
skladovatelnost v suchém stavu min. 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

