

SOUDAFALT

Soudafalt je vysoce kvalitní tmel na opravy střech na bázi bitumenových elastomerů. Tmel je v kartuších připraven k okamžité aplikaci pomocí pistole.

Technická data:

Báze	bitumenové elastomery
Konzistence	stabilní pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Tvorba slupky	povrch zasychá po 20 minutách
Smrštění	cca 11%
Specifická hmotnost	cca 1,25 g/ml
Tepelná odolnost	-35°C až +130°C
Maximální deformace	10 %



Charakteristika:

- velmi dobrá přilnavost na bitumenové materiály
- snadno použitelný
- může být nanášen na mokré materiály (dokonce i pod vodou)
- vynikající odolnost proti stékání
- spoje s pohybem do 10 %

Příklady použití:

- bitumenové materiály a všechny obvyklé stavební materiály
- tmelení střešních spár, mezer a puklin
- tmelení spojů mezi odvodňovacími a střešními prvky
- prostředek na opravy netěsností střech, okapů a spádových rour
- naléhavé opravy i za deště
- další druhy stavebních spojů
- spárovací tmel odvodňovacích rour

Provedení:

Barva: černá

Balení: kartuše 310 ml

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny obvyklé stavební materiály

Stav povrchu: čistý, bez mastnot a prachu, povrch může být mokrá

Příprava: sprašující povrchy musí být zpevněny, další přípravy nejsou vyžadovány

Velikost spáry:

Minimální šířka: 5 mm

Maximální šířka: 30 mm (širší spáry doporučujeme tmelit postupně)

Minimální hloubka: 5 mm

Doporučení: šířka spáry = hloubka spáry

Pracovní postup:

Nanášení: aplikační pistolí

Čištění: ihned po aplikaci White Spirite (lakový benzín)

Pracovní teplota: +1°C až +30°C

Opravy: Soudafalt

Bezpečnost a hygiena: viz. bezpečnostní list výrobku a údaje uvedené na etiketě