

Charakteristika	-homogenní směs bílých plniv, kaolinů, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy, disperzního pojiva a vody s přidavkem tónovacích pigmentů
Použití	Tónovaný malířský nátěr je určený pro barevnou úpravu stěn a stropů v občanské a bytové výstavbě, pro interiéry obchodů, galérií, reprezentačních i historických místností. Je vhodný na vnitřní nátěry štukových a minerálních omítek, dřevotřísek, tapet a sádrokartonu. Sádrokarton a velmi savé podklady se doporučují před aplikací penetrovat penetračním nátěrem FAPENA fy Kessl s.r.o.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">-koncentrát-výborná kryvost-mohutná vydatnost-bezotěrový-vysoce paropropustný-lehce rozmíchatelný s vodou-snadno roztíratelný-s dobrou přilnavostí k podkladu-s příjemnou vůní
Vzhled a barevnost	14 barevných odstínů (žlutý, okrový, žlutooranžový, oranžový, růžový, fialový, modrý, tyrkysový, zelený, teracota, pískový, jahoda, meruňka, šedý) Barevný odstín lze zesvětlit přidáním malířského nátěru KESMAL EXCLUSIV fy Kessl s.r.o.
Aplikace	Podklad musí být pevný, bez nesoudržných vrstev, suchý, zbavený prachu, nečistot a mastnoty případným omytím mýdlovým roztokem. Silnější vrstvy starších nátěrů je nutno oškrábat (např. pomocí výrobku FAPENA fy Kessl s.r.o.) a poté povrch omýt vodou. Skvrny po zatékání, vztlínající vlhkosti, kouři, sádrových výkvětech, plísniích či opravách elektro a vodoinstalace lze po jemném zdrsnění přetřít FASADINem fy Kessl s.r.o. a po zaschnutí aplikovat malířský nátěr. První nátěr aplikovat štětkou nebo válečkem, po jeho důkladném zaschnutí aplikovat druhý nátěr válečkem.
Ředění	1 : 1–1,3 (nátěr : voda) v závislosti na savosti podkladu
Vydatnost	6 - 8 m ² /kg pro nátěr ve 2 vrstvách
Balení	Recyklovatelné plastové obaly o obsahu 3,5 kg
Skladovatelnost	V rozmezí teplot +5 °C až +30 °C
Doba zpracovatelnosti	12 měsíců od data výroby v původním uzavřeném obalu

*Prohlášení o shodě dle §13 zák. č.22/1997 a §13 nařízení vlády č.163/2002 Sb.
Certifikát č.204/C5/2012/010-030535 vydaný TZÚS Praha, s.p., pobočka 0100 - Praha*

Výrobní středisko Otovice
V Březinkách 185
362 32 Otovice
tel.: 353 449 767
fax: 353 564 027

www.kessl.cz
E-mail: otovice@kessl.cz