

<b>Charakteristika</b>	-homogenní směs bílých plniv, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy, disperzního pojiva a vody s přidavkem tónovacích pigmentů
<b>Použití</b>	Tónovaný malířský nátěr je určený pro barevnou úpravu stěn a stropů v občanské a bytové výstavbě, pro interiéry obchodů, galérií, reprezentačních i historických místností. Je vhodný na vnitřní nátěry štukových a minerálních omítek, dřevotřísek, tapet a sádrokartonu. Sádrokarton a velmi savé podklady se doporučují před aplikací penetrovat penetračním nátěrem FAPENA fy Kessl s.r.o.
<b>Vlastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-koncentrát</li><li>-výborná kryvost</li><li>-mohutná vydatnost</li><li>-bezotěrový</li><li>-vysoce paropropustný</li><li>-lehce rozmíchatelný s vodou</li><li>-snadno roztíratelný</li><li>-s dobrou přilnavostí k podkladu</li><li>-s příjemnou vůní</li></ul>
<b>Vzhled a barevnost</b>	6 barevných odstínů (tmavě žlutý, tmavě žlutooranžový, tmavě červený, tmavě modrý, tmavě fialový, tmavě zelený) Barevný odstín lze zesvětlit přidáním malířského nátěru KESMAL EXCLUSIV fy Kessl s.r.o.
<b>Aplikace</b>	Podklad musí být pevný, bez nesoudržných vrstev, suchý, zbavený prachu, nečistot a mastnoty případným omytím mýdlovým roztokem. Silnější vrstvy starších nátěrů je nutno oškrábat (např. pomocí výrobku FAPENA fy Kessl s.r.o.) a poté povrch omýt vodou. Skvrny po zatékání, vzlinající vlhkosti, kouři, sádrových výkvětech, plísňích či opravách elektro a vodoinstalace lze po jemném zdrsnění přetřít FASADINem fy Kessl s.r.o. a po zaschnutí aplikovat malířský nátěr. První nátěr aplikovat štětkou nebo válečkem, po jeho důkladném zaschnutí aplikovat druhý nátěr válečkem.
<b>Ředění</b>	1 : 0,3-0,5 ( nátěr : voda ) v závislosti na savosti podkladu
<b>Vydatnost</b>	cca 6 m <sup>2</sup> /kg pro nátěr ve 2 vrstvách
<b>Balení</b>	Recyklovatelné plastové obaly o obsahu 3,5 kg
<b>Skladovatelnost</b>	V rozmezí teplot +5 °C až +30 °C
<b>Doba zpracovatelnosti</b>	12 měsíců od data výroby v původním uzavřeném obalu

*Prohlášení o shodě dle §13 zák. č.22/1997 a §13 nařízení vlády č.163/2002 Sb.  
Certifikát č.204/C5/2012/010-030535 vydaný TZÚS Praha, s.p., pobočka 0100 - Praha*

Výrobní středisko Otovice  
V Březinkách 185  
362 32 Otovice  
tel.: 353 449 767  
fax: 353 564 027

[www.kessl.cz](http://www.kessl.cz)  
E-mail: [otovice@kessl.cz](mailto:otovice@kessl.cz)