

Profi trassová omítka

(Profi Poretec TRASS-Kalkputz)

Technický list

Spotřeba:	14 kg/m ² / cm
Složení:	hydraulické vápno, vápencová drť, trass, přísady
Zrnitost:	zrno 1,0 mm
Norma:	EN 998-1
Pevnost v tlaku:	min. 2,0 MPa
Faktor difúzního odporu μ :	cca 12

Zpracování

Podklad:

Podklad musí být pevný, suchý, zbavený prachu a nesoudržných částic. Případné hrubé nerovnosti a drážky nutno předem zaplnit maltou. V případě zdiva s rozdílnou savostí je vhodné nanést první vrstvu v tloušťce cca 5 mm omítkou o hustší konzistenci. U kamenného zdiva je zapotřebí aplikovat kotvicí postřík Profi Poretec WTA Vorspritzer.

Míchání:

Omítka se zpracovává buď ručně, nebo pomocí příslušného omítacího stroje, ve kterém je směs smíchána s vodou a transportována na místo omítání. Spotřeba vody činí 11,5 l na pytel vody.

Zpracování:

Minimální tloušťka vrstvy nanášené v jednom pracovním kroku činí cca 20 mm. Při vícevrstvé aplikaci (do celkové maximální tloušťky 80 mm) je nutno povrch omítky předem zdrsnit. V případě příznivých pracovních podmínek lze v jednom dni aplikovat až 3 vrstvy. Při zvýšené vlhkosti a snížené teplotě se doba zpracování prodlužuje. Aplikaci vrchní omítky lze provádět až po dodatečném vyzrání jádrové omítky po dobu 1 den na 1 mm tloušťky. Konečný nátěr musí vykazovat nízký difúzní odpor. Tuto podmínku nejlépe splňuje silikátový nebo vápenný nátěr.

Omítka Profi Poretec TRASS-Kalkputz není vhodná pod obklady.

Při zpracování nesmí teplota ovzduší, materiálu a podkladu klesnout pod +5 °C. Povrch omítky je nutno chránit před průvanem a přímým slunečním zářením. Materiál není dovoleno zpracovávat při nebezpečí mrazu. Pro zpracování lze používat pouze čistou vodu. Ke směsi není dovoleno přimíchávat žádné cizí materiály.

Výrobek



Charakteristika

Suchá omítková směs na vápenné bázi s přísadou trassu, vyznačující se nízkým difúzním odporem, odolností proti výkvětům a mrazuvzdorností.

Použití

Omítka je určena především pro renovaci historických staveb. Ruční i strojní zpracování, vnitřní i venkovní použití. Nevhodná pro použití v soklové části zdiva.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

40 kg - pytel
1 400 kg - paleta (35 pytlů)
skladovatelnost v suchém stavu
min. 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

Profi
BAUSTOFFE