

STAVOZIM



Stavozim je bezchloridový kapalný urychlovač tvrdnutí a přísada proti mrazu do betonů a zdicích malt, která nezkracuje dobu zpracovatelnosti čerstvé směsi.

Charakteristika:

- " bez obsahu chloridů
- " nezkracuje dobu zpracovatelnosti
- " urychluje nárůst počátečních pevností, zvyšuje celkovou pevnost
- " testován podle ČSN EN 934-2: T7 Příklad urychlující tvrdnutí
- " vyráběn v systému řízení jakosti ISO 9001:2008

Příklady použití:

- ✓ přísada – urychlovač tuhnutí do betonů, zdicích malt
- ✓ zkrácení doby potřebné pro dosažení odformovací nebo manipulační pevnosti výrobků z betonu a železobetonu.

Technická data:

Báze:	anorganické soli
Konzistence:	kapalina
Měrná hmotnost:	1,26 ± 0,03 kg/l (při 20°C)
pH:	7,0 – 8,5
Obsah chloridů:	0%
Teplota směsi:	+5°C (min teplota před uložením)
Dávkování:	do -5 °C: 1 litr / 100 kg cementu do -10°C: 2,5 litru / 100 kg cementu
Zpracovatelnost:	až 60 minut (nezměněné tuhnutí směsi)
Trvanlivost:	24 měsíců od data výroby
Skladovatelnost:	-25°C ÷ 35°C (v původních obalech – chraňte před přímým UV zářením)
Barva:	čirá modrá kapalina

Pracovní postup:

Při používání přísady Stavozim je třeba dodržet ustanovení normy ČSN EN 206-1 a ČSN P ENV 13670-1. Před vlastním použitím nutno důkladně promíchat. Používat směsi s nízkým obsahem cementu je za nízkých teplot nepřipustné. V zimním období je nutné používat vyšší dávky cementu, používat portlandské cementy s vysokými počátečními pevnostmi a dávkovat co možná nejmenší množství vody. Všechny složky použité k přípravě směsi musí být bez ledu. Teplota směsi před jejím uložením nesmí být nižší než +5 °C. Stavozim se přidává do směsi buď rozředěný vodou při míchání nebo přímo do hotové směsi po záměsové vodě, přičemž je nutné prodloužit dobu míchání cca o 2 min. kvůli rovnoměrnému rozložení přípravku a homogenizaci směsi. Je nutné také snížit dávkování vody. Po uložení se musí čerstvý beton nebo malta chránit tak, aby byla její teplota udržována nad bodem mrazu do doby, dokud nedosáhne minimální požadované pevnosti nebo teplota vzduchu nevystoupí nad bod mrazu (např. zakrýt tepelně-izolační plachtou).

STAVOZIM

Balení:

obj. číslo	obsah	kusů na paletě	poznámka
2700662	1 l	432 po 12 v kart.	PE láhve a kanystry
2700663	3 l	108	
2700664	5 l	96	
2700665	10 l	48	
2700666	20 l	15	

Bezpečnost:

Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Neskladovat společně s potravinami.

Bezpečnostní list výrobku č. 0108 k dodání u prodejce.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.