

Profi vápenný postřík

(Profi Poretex NHL Kalkvorspritzer)

Technický list

Spotřeba: cca 4-8 kg/m²/(při pokrytí 50 % nebo 100 %)
Složení: hydraulické vápno, písek, přísady
Zrnitost: zrna 4 mm
Norma: EN 998-1
Pevnost: v tlaku cca 3,0 MPa
Faktor difúzního odporu μ : cca 18

Zpracování

Podklad:

Musí být suchý, nosný, savý, prostý prachových částic. Silně savé podklady je třeba předem navlhčit. Na hladký podklad nebo beton není vhodné Profi Poretex Kalkvorspritzer používat. V těchto případech se použije Profi Haftmörtel (nanášení pomocí zubové špachtle) nebo Profi Spritzer.

Míchání:

Při ručním zpracování se provádí míchání ve spádové míchačce, doba míchání je cca 2 min. Při strojním zpracování lze použít omítací stroj. Spotřeba vody cca 7,5 l na pytel.

Zpracování:

Profi Poretex Kalkvorspritzer se zpravidla nenanáší celoplošně, ale s pokrytím cca 50% (síťovitě). Při nevhodných podmínkách (silně savý podklad, vítr, zvýšená teplota) je podklad třeba předem navlhčit. Před nanášením omítky je třeba nechat Profi Poretex Kalkvorspritzer vyžrát minimálně 3 dny.

Při zpracování nesmí teplota ovzduší, materiálu a podkladu klesnout pod +5 °C. Povrch omítky je nutno chránit před průvanem a přímým slunečním zářením. Materiál není dovoleno zpracovávat při nebezpečí mrazu. Pro zpracování lze používat pouze čistou vodu. Ke směsi není dovoleno přimíchávat žádné cizí materiály.

Výrobek



Charakteristika

Suchá omítková směs na přípravu kotvícího postříku pod omítky s nízkým difúzním odporem.

Použití

Vhodný jak pro nové tak i staré zdivo, především v oblasti renovačních prací u historických objektů. Vyznačuje se nízkým difúzním odporem. Pro vnitřní i venkovní použití.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

40 kg - pytel
1 400 kg - paleta (35 pytlů)
skladovatelnost v suchém stavu
min. 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodávatel si vyhrazuje právo robít zmeny.

Platnosť údajov si overte s aktuálnymi technickými listami výrobcu na www.profibaustoffe.cz.

Profi
BAUSTOFFE