

# Profi Putz

## Technický list

Spotřeba:	cca 13 kg/m <sup>2</sup> /cm
Složení:	portlandský cement, vápenný hydrát, vápencová drť, přísady
Zrnitost:	zrno 0 – 1,2 mm
Norma:	EN 998-1:2003
Pevnost v tlaku:	min. 3,0 MPa
Pevnost v tahu za ohybu:	min. 1,0 MPa
Objemová hmotnost v suchém stavu:	cca 1 450 kg/m <sup>3</sup>
Faktor difúzního odporu $\mu$ :	cca 15
Koeficient tepelné vodivosti $\lambda$ :	1,00 W/m.K

## Zpracování

### Podklad:

Podklad musí být čistý, suchý, nosný a bezprašný. Silně savé podklady je důležité rovnoměrně navlhčit nebo provést penetraci. Některé omítané plochy vyžadují další opatření – např. na betonové plochy je nutno použít kontaktní můstek Profi Haftmörtel nebo Profi Adhezní můstek. Na staré zdivo je zapotřebí aplikovat kotvící postřik Profi Spritzer.

### Míchání:

Profi Putz je možno zpracovávat kontinuální míchačkou nebo spádovou míchačkou. Na 1 pytel potřebujete cca 8,0 l čisté vody. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

### Omítání:

Profi Putz jako jádrová omítka se nanáší v tloušťce cca 2 cm. Před nanášením omítky musí být podklad suchý. Profi Putz se musí před nanesením svrchní omítky nechat vyžrát po dobu 1 den na 1 mm tloušťky (min. doba zrání 3 týdny).

### Zdění:

Silně savé cihly je třeba před zděním navlhčit. Malta je po namíchání zpracovatelná cca 2 hodiny.

Při horkém nebo větrném počasí je třeba omítku vlhčit. Zpracovávat při teplotě nad +5 °C.

## Výrobek



## Charakteristika

Univerzální suchá omítková směs použitelná jako omítka nebo malta pro ruční zpracování, venkovní nebo vnitřní použití.

## Použití

Pro vnitřní omítky jako jádrová i ušlechtilá omítka, pro vnější použití jako jádrová omítka. Jako zdící malta pro zdivo z pálených nebo cementem pojených tvárnic. Je určena rovněž pro drobné opravy zdiva, omítek, zazdívání instalačních drážek, průduchů apod.

## Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

## Balení a skladování

40 kg - pytel  
1 400 kg - paleta (35 pytlů)  
volně ložený v silech  
skladovatelnost v suchém stavu  
min. 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na [www.profibaustoffe.cz](http://www.profibaustoffe.cz).

