



Sádrové omítky  
a stěrky Knauf

03/2008

## Füllspachtel innen Vnitřní výplňová hmota

### Oblast použití

Vysoce kvalitní stěrková hmota vázaná sádrou, která je obzvláště vhodná pro vyrovnání nerovností, upevnění, modelování, formování a pro vyplnění trhlin v interiérech. Vzhledem k obzvláště dobré přilnavosti má stěrka univerzální použití. Je zvláště vhodná pro tmelení spár desek Knauf se zaoblenými hranami ve spojení s papírovými páskami pro zakrytí spár, mřížkovou páskou resp. páskami ze skelných vláken pro zakrytí spár.

### Technické údaje

Teplota zpracování/teplota podkladu	min. +5	°C
Doba zrání	cca 5 min. nechat nasáknout, promíchat a poté 2 minuty nechat zrátn	
Doba zpracovatelnosti	cca 30	min.
Doba schnutí	cca 24 hodin v závislosti na teplotě	
Pevnost v tlaku	3,5	N/mm <sup>2</sup>
Pevnost v tahu za ohybu	2,5	N/mm <sup>2</sup>
Přidržitost (na beton)	min. 0,3	N/mm <sup>2</sup>
Vydatnost	cca 1,1 l/1 kg spárovací hmoty	
Zrnitost	0-0,2	mm

### Vlastnosti

Jednoznačné přednosti:

- vysoce kvalitní stěrková hmota
- obzvláště dobrá přilnavosti
- univerzální použití
- připravená k namíchání – stačí rozmíchat s vodou

## Pracovní postup

### Podklad

Podklad musí být pevný, nosný a zbavený zbytků oleje. Plochy z betonu musí být suché. Volné částice, nečistoty, prach apod. musí být odstraněny.

### Příprava

Výplňovou stěrkovou hmotu Füllspachtel nasypete zvolna do čisté vody (1 kg stěrkové hmoty Knauf Füllspachtel do cca 0,6 l vody), nechejte nasáknout cca 5 minut a důkladně promíchejte, aby nevznikly hrudky. Nechejte cca 2 minuty zrát a znovu krátce promíchejte. Doba zpracovatelnosti směsi je cca 30 min. Ztuhlý materiál již nezpracováváte, neřeďte vodou ani nerozmíchejte, i když se zdá, že hmota je ještě použitelná. Vyrovnání povrchu desek Knauf stěrkou se provádí zpravidla ve dvou vrstvách. Po cca 2 hodinách je možné nanést ještě jednu vrstvu. Po úplném zaschnutí je možné případné nerovnosti zbrousit brusným papírem. Při vyrovnání a opravě může mít vrstva tloušťku v některých místech až několik centimetrů. Hmotu nanášejte na podklad stěrkou, špachtlí apod. Případné broušení povrchu a navazující práce (tapetování a malování) se mohou provádět až po úplném vyschnutí materiálu.

### Doplňující pokyny

Pracovní nářadí ihned po použití očistěte vodou.

## Skladovatelnost

6 měsíců při skladování v suchu, otevřené obaly dobře uzavřete.

### Balení

1,0 kg  
2,5 kg  
5,0 kg  
10 kg  
25 kg

### EAN

9002943016453  
9002943016064  
4006379015603  
9002943015944  
9002943015951

### Výrobní číslo

00081825  
00066629  
00003239  
00077296  
00077297

▶ HOT LINE: +420 844 600 600

▶ Tel.: +420 272 110 111

▶ Fax: +420 272 110 301

▶ [www.knauf.cz](http://www.knauf.cz)

▶ [info@knauf.cz](mailto:info@knauf.cz)

**Knauf Praha,**  
Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949,  
PSČ 197 00



Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.