

# Lignofix EMAIL

## Vodou ředitelný email

### pro vnitřní i venkovní použití



#### Použití

Vodou ředitelný email pro venkovní i vnitřní použití na bázi akrylátového pojiva určený pro nátěry dřeva a dřevěných konstrukcí (podhledů, obkladů, oken, dveří, regálů, dřevěných dílů, nábytku apod.), dřevotřískových a azbestocementových desek, střešních krytin, betonu a kovových prvků opatřených antikoročním nátěrem (ústřední topení, kování, zahradní nábytek apod.).

#### Vlastnosti

Hedvábně matný vzhled, výborná krycí schopnost. Nátěr je světlostálý, voodpudivý a dlouhodobě odolný povětrnostním podmínkám (obsahuje UV filtr). Antiblokační účinky zabraňují slepování a zlepšují tak užité vlastnosti nátěru při aplikaci na okna a dveře.

#### Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. **Výrobek je schválen pro použití na dětské hračky.** Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

#### Složení

Směs pigmentů a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv.

#### Odstín

Vyrábí se bílý, slonová kost, žlutý, okrový, oranžový, červený, šedý, modrý, zelený, červenohnědý, okr tmavý, kávový, čokoládový, černý. Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné.

#### Parametry barvy

hustota	1300 kg/m <sup>3</sup>
obsah netěkavých složek	cca 55 %

#### Parametry nátěru

vzhled	hedvábný mat
odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN ISO 11998)	třída 1

#### Příprava podkladu

Všechny podklady musí být suché a čisté. Nesoudržné staré nátěry je nutné odstranit. Při použití na dřevěné povrchy přebrousit po letech jemným smirkovým plátnem. Pryskyřičná a mastná místa vymýt nitroředidlem. U starých povrchů napuštěných fermezí je nutné použít jako oddělovací vrstvu některou ze syntetických základových barev. Při nátěru dřeva pro použití v exteriéru doporučujeme použít fungicidní napouštědlo (např. Lignofix NAPOUŠTĚDLO).

#### Návod k použití

Po řádném promíchání barvu nanášíme na suchý, čistý a dokonale odmaštěný podklad. U savých podkladů (dřevo, beton, střešní krytina apod.) je nutné předem penetrovat barvou zředěnou cca 10 % vody, po zaschnutí penetračního nátěru aplikujeme druhý nátěr neředěnou barvou. **Dřevo:** v případě použití základové barvy nebo napouštědla se již nemusí penetrovat (barvu neředit). Po zaschnutí přebrousit povrch jemným smirkovým plátnem pro odstranění zvednutých vláken dřeva a získání dokonalejšího povrchu v druhém nátěru. **Kov:** nátěr provádíme neředěnou barvou ve dvou vrstvách po zaschnutí základního syntetického nebo vodouředitelného antikoročního nátěru.

# Lignofix EMAIL

## Vodou ředitelný email

### pro vnitřní i venkovní použití

**Podmínky pro aplikaci**

Teplota vzduchu a podkladu pro nanášení je od 5 do 25 °C. Nátěr je přetíratelný po 2-4 hod./20 °C, plně zatížitelný po 48 hod./20 °C.

**Způsob nanášení**

Válečkem, štětcem, stříkáním.

**Vydatnost**

6-8 m<sup>2</sup>/l

**Ředění**

V případě nutnosti je možno ředit max. 10 % vody. Pro stříkání se doporučuje ředit cca 10 % vody.

**Údržba**

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

**Bezpečnost a hygiena práce**

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Při aplikaci stříkáním nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranný oděv. Před pracovní přestávkou a po práci omyjte ruce vodou a ošetřete reparačním krémem.

**První pomoc**

Při nadýchání dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při styku s kůží důkladně omýt vodou. Při zasažení očí vyjmout kontaktní čočky, jsou-li nasazené a pokud je lze vyjmout snadno, vyplachovat několik minut proudem vody. Při přetrvávajících potížích po manipulaci s výrobkem vyhledat lékařskou pomoc.

**Skladování**

V originálních dokonale uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C, 24 měsíců od data výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

**Upozornění**

Tento produkt není nutno považovat za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Převážet pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.

**Balení**

0,75; 2,5 a 4,5 l

Datum revize: 14. 3. 2016