



Interiérové
a fasádní barvy

VÍC NEŽ BARVY

Název výrobku: **LATEXOVÝ TMEL HOBBY**

Zařazení výrobku: **tmely a malty**

Stručný popis výrobku: vyrovnávací a spárovací tmel pro úpravu stěn v interiérech

Složení: směs speciálních aditiv, konzervačních přípravků, pojiv, plniv a pigmentů ve vodném prostředí

Odstín: nestandardní bílý

Použití: k vyrovnávání drobných nerovností povrchu stěn (omítek, zdíva, panelů, sádkokartonu apod.) a nepohyblivých statických prasklin do velikosti 5 mm v interiérech. Je připraven k okamžitému použití, má tixotropní charakter a je brousitelný.

Ředidlo: voda (pitná) – pouze k čištění náradí

Podklad: pevný, odmaštěný, zbavený prachu, nečistot a nesoudržných vrstev, bez velkých dynamických prasklin a spár. U omítek odstranit uvolněná zrnka písku (přebroušením, ometením). Kovové prvky zasahující do upravovaného povrchu je nutné před tmelením opatřit antikoročním nátěrem (např. AKRYL PRIMER). Pro zlepšení přídržnosti tmelu k podkladu je vhodné provést nátěr podkladu penetračním přípravkem A-GRUND nebo UP-GRUND.

Aplikační teplota: Teplota hmoty, prostředí a podkladu se musí při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci pohybovat v rozmezí +5 až +30 °C.

Nanášení: nerezovým hladítkem, špachtlí

Příklad aplikačního postupu:

1. provést zakrytí oken, radiátorů, zárubní apod.;
2. penetrační nátěr (A-GRUND nebo AT-GRUND, v případě sádkokartonu a jiných málo nasákavých podkladů přípravkem UP-GRUND);
3. LATEXOVÝ TMEL HOBBY se nanese nerezovým ocelovým hladítkem nebo špachtlí. Při rozsáhlejších defektech je potřeba nanášet tmel ve více vrstvách na podklad v intervalu 4 - 24 hodiny (v závislosti na aplikačních podmínkách a tloušťce aplikované vrstvy). Doporučená tloušťka jedné vrstvy je max. 5 mm. Jednotlivé vrstvy je nutné přebrousit brusnou mřížkou nebo papírem. Tmel ponecháme zasychat až do úplného proschnutí (nejméně 24 hodiny);
4. tmelená místa je nutné po důkladném proschnutí přebrousit brusnou mřížkou;
5. pracovní pomůcky a znečištěná místa lze omýt vodou.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

- S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

Likvidace odpadů:

při likvidaci zbytků výrobku je nutno postupovat v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. ČR O odpadech, v platném znění a Zákonem č. 477/2001 Sb. O obalech, v platném znění.

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Spotřeba: závisí na charakteru a rozsahu defektu podkladu

Vlastnosti v tekutém stavu:

Obsah netěkavých složek	nejméně 74% hm.
	nejméně 54% obj.
VOC (= obsah těkavých organických látek)	0 g/l
TOC (= obsah těkavého organického uhlíku)	0 g/l
Měrná hmotnost	cca 1,89 kg/l
Zasychání (20°C, rel. vlhkost vzduchu 60% obj.) (do st. 4)	4 - 24 hodin

Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu, při +3 až +30 °C, nesmí zmraznout, chránit před přímým slunečním zářením.

Parametry zaschlého tmelu:

Přídržnost k podkladu	> 0,9 MPa
-----------------------	-----------