













# HASIT 601 Dünn-Filzputz verstärkte

## Vyztužená tenkovrstvá jemná omítka

<b>Oblast použití:</b>	Jemná vyztužená vápenocementová omítka (štuk) pro povrchovou úpravu všech typů jádrových omítek ve vnějším i vnitřním prostředí. Možnost vyrovnání podkladu vrstvou až do 7mm. Tenkovrstvá vyztužená omítka pro povrchovou úpravu betonových ploch (stěn, stropů).
<b>Materiálové složení:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cement</li> <li>• Dolomitické vzdušné vápno</li> <li>• Kvalitní drcený vápenec</li> <li>• Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti</li> <li>• Vyztužná vlákna</li> <li>• Minerální</li> </ul>
<b>Vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobré ruční zpracování</li> <li>• Dobré strojní zpracování</li> <li>• Ideálně rovnoměrná struktura povrchu</li> <li>• Velmi dobrá přídržnost</li> </ul>
<b>Zpracování:</b>	         
<b>Podklad:</b>	Podklad musí být čistý, pevný, suchý, bez prachu, únosný a bez výkvětů, separačních prostředků, sanytrových vrstev a znečištění všeho druhu. Podklad je nutné posoudit a upravit v souladu s EN 13914-1. U betonových konstrukcí je nutné odstranit veškeré odformovací prostředky.
<b>Příprava podkladu:</b>	Po prověření a přípravě podkladu (vyplnění šliců, spar a dutin) je možné provést příslušnou úpravu podkladu vhodným zpracováním. Vysoce savé podklady se nejprve zvlhčí vodou pokud toto je nedostačující tak se provede penetrace podkladu přípravkem AP 300 Grundierung. Hladký a nesavý podklad je nutné upravit HASIT 605 Haft- und Armierungsmörtel nebo HASIT 12 Haftbrücke pomocí zubového hladítka s výškou zubu 4mm srovnanými vodorovnými tahy.
<b>Příprava materiálu:</b>	Zpracování všemi běžnými omítacími stroji nebo ručně. 1 pytel smíchat s uvedeným množstvím vody (pitná nebo dle ČSN EN 1008) a promíchat míchadlem nebo kontinuální míchačkou do hmoty bez hrud. Dodatečné přidávání plniv a přísad je nepřípustné!
<b>Zpracování:</b>	<p>Při "ručním zpracování" mícháme ručním míchadlem nebo kontinuálním míchačem a zpracujeme zednickou lžící nebo ocelovým hladítkem. Vhodným nářadím nanést požadovanou tloušťku vrstvy (min. 1 a max. 7mm) a při počátku tuhnutí vytvořit požadovanou strukturu filcem nebo molitanem.</p> <p>Při "strojním zpracování" nanášení všemi běžnými omítacími stroji. Po aplikaci se povrch srovná stahovací latí. Při počátku tuhnutí povrch upravit filcem nebo molitan a nebo zdrsňit mřížovou škrabkou, v závislosti na další úpravě vrstvy.</p> <p>Pro nanášení druhé vrstvy omítky nebo šlechtěných omítek je nutné srovnaný povrch zdrsňit mřížkovou škrabkou a nechat dostatečně vyschnout (1 mm tloušťky 1 den schnutí v závislosti na klimatických podmínkách).</p> <p>Nesmíchávat s jinými materiály. V oblasti kde budou lepeny obklady, povrch omítky nefilcovat, ale pouze nahrubo stáhnout latí nebo zdrsňit mřížovou škrabkou. Disperzní nátěry, obklady se provádějí až po úplném zaschnutí ne dříve než po 4 týdnech.</p>
<b>Důležité upozornění:</b>	<p>Pro betonové povrchy musí být zbytková vlhkost maximálně 3% Zdivo musí být chráněno před vlhkostí během výstavby. Škrábání filcované struktury před nátěrem ničí strukturu omítky. Nátěry aplikovat až po úplném vyschnutí omítky, v závislosti na klimatických podmínkách. Při aplikaci omítek je třeba zohlednit národní, jakož i evropské normy a nařízení, navíc mezinárodní a příslušné národní standardy, předpisy, směrnice pro zpracování, jako např. ČSN EN 13 914 - 1, technické listy atd. V případě nejasností žádejte naší technickou a poradenskou službu.</p>
<b>Jistota kvality:</b>	Kvalita je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří. Ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000
<b>Balení:</b>	V papírových pytlích nebo volně v silech.
<b>Skladování:</b>	V suchu a chladnu na dřevěných rostech. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %). Skladování: Minimální doba 9 měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při 20°C, 65% relativní vlhkosti vzduchu (obsah Cr 6+). Datum výroby je uveden na obale.




# HASIT 601 Dünn-Filzputz verstärkte

Vyztužená tenkovrstvá jemná omítka

## Bezpečnostní pokyny:

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listě. Před použitím je třeba tyto bezpečnostní listy pročíst.  
Obsahuje cement / dolomitické vápno. Xi dráždivý. Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vnímavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. **Uchovávejte mimo dosah dětí!** Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

## Technická data:

Číslo výrobku		.
Způsob balení		
Balení na paletě	42 Stk./Pal	
Množství na balení	30 kg	1.000 kg
Zrnitost	0- 0,5 mm	
Spotřeba	cca 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	
Vydatnost	cca 24,0 l/Sack	cca 800,0 l/to
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.	
Spotřeba vody	cca 7 ltr.	cca 0,23 l/Balení
Suchá objemová hmotnost	≤ 1.700 kg/m <sup>3</sup>	
Dífuze vodní páry μ (EN 1015-19)	≤ 20	
Tepelná vodivost λ	≤ 0,34 W/mK(Tabellenwert) ≤ 0,37 W/mK(Tabellenwert)	
Pevnost v tlaku (28 dní) (EN 1015-11)	≥ 0,4 N/mm <sup>2</sup>	
Reakce na oheň	A1 ( EN 13501-1)	
MG (EN 998-1)	GP CS I W0	

## Všeobecné informace:

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.  
Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.  
Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky. V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití.  
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.  
V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.  
Naš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.