

## Estrich/Beton 424



**HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776**

**(13)**

**184228**

**EN 13813: 2002**

Vyztužený cementový potěr 35 N/mm<sup>2</sup>, dle EN 13813:2003. Odpovídá značce CT-C35-F5.

Cementový potěr vyztužený skelnými vlákny určený pro vnitřní i vnější účely. Pro provádění sdružených i plovoucích podlah, eventuálně použití i na výtluky v betonu. Potěr je určen do provozů s vysokým mechanickým namáháním v tloušťce 10 - 50 mm.

Reakce na oheň	Třída A1
Uvolňování nebezpečných látek	CT
Propustnost vody	NPD
Propustnost vodních par	NPD
Pevnost v tlaku	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
Pevnost v tahu za ohybu	≥ 5 N/mm <sup>2</sup>
Odolnost proti obrušení	NPD
Zvuková pohltivost	NPD
Tepelný odpor	NPD
Odolnost proti chemickému vlivu	NPD
Zvuková izolace	NPD