

# ECOLOR<sup>®</sup> PROFI Z

## Základní barva na dřevo



### Použití

ECOLOR PROFI Z je základní vodou ředitelná barva na dřevo pod emaily, např. LIGNOFIX EMAIL, ECOLOR PROFI nebo ECOLOR PROFI LESK. Tvoří základovou vrstvu pro použití na nové i staré povrchy. Dřevo napadené biotickými škůdci je nutno nejdříve ošetřit některým z biocidních přípravků řady Lignofix. V exteriéru nedoporučujeme používat na silně pryskyřičná dřeva.

### Vlastnosti

Je světlustálý, lehce přetíratelný, pružný a chrání dřevo před UV zářením a povětrnostními vlivy.

### Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

### Složení

Směs pigmentů a plniv v disperzi na bázi vinylacetátu, akrylátu a versátátu s přidavkem aditiv.

### Odstín

Vyrábí se v nestandardní bílé barvě.

### Zápach

Slabý specifický zápach, po zaschnutí bez zápachu.

### Parametry

hustota	1400 kg/m <sup>3</sup>
obsah netěkavých složek	cca 60 %
pH	cca 8,5

### Příprava podkladu

Po řádném promíchání se barva nanáší na podklad, který musí být čistý, po letech zbroušený a suchý. Nesmí být znečištěn mazadly, oleji, silikonovými tmely a podobně. Na povrchu nesmí být prach. Eventuální výrony pryskyřic musí být odstraněny rozpouštědly (např. nitroředidlem). Tmely je nutné odzkoušet individuálně. Vlhkost natíraného dřeva nesmí překročit 12 %. Dřevo nesmí být napadeno dřevokaznými houbami a plísněmi a vykazovat stopy po oxidacích. Nesoudržné staré nátěry odstranit, jinak zbrousit do matova.

### Aplikace

Na připravený podklad se aplikuje v jedné vrstvě. Aplikací rozmezí teplot pro nanášení je 5-25 °C. Nátěr přetíratelný po 4-6 hodinách při 20 °C. Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do proschnutí před deštěm!

### Ředění

Dodává se v aplikační konzistenci, neředit.

### Způsob nanášení

Máčením, válečkem, štětcem, stříkáním.

### Vydatnost

8-12 m<sup>2</sup>/l.

### Údržba

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

# ECOLOR<sup>®</sup> PROFI Z

## Základní barva na dřevo



**Hygiena a bezpečnost práce:** Při aplikaci stříkáním zajistit místní a celkové větrání, nevdechovat aerosoly. Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže).

**První pomoc:** Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy, ale může vyvolat alergickou reakci. Při styku s kůží: Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou. Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. V případě přetrvávajících obtíží vyhledat lékařské ošetření. Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

### Skladování

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, 24 měsíců od data výroby, při teplotě od +5 °C do +25 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

### Upozornění

Tento produkt není nutno považovat za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Přepřavovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.

### Balení

0,75 a 2,5 l

Datum revize: 5. 10. 2015