



Baumit GranoporPrimer



Výrobek	Průmyslově vyráběný hotový základní nátěr na bázi organického pojiva.	
Složení	Organická pojiva, minerální plniva, přísady, voda.	
Vlastnosti	Zvyšuje přilnavost omítky k podkladu, sjednocuje jeho nasákavost, umožňuje rovnoměrné vybarvení barevného odstínu, hydrofobizuje podklad.	
Použití	Základní nátěr pro exteriér i interiéru, pro následné nanášení tenkovrstvých omítek Baumit GranoporTop, Baumit MosaikTop, Baumit DuoTop.	
Technické údaje	Barva	bílá
	Obsah VOC	< 1 g/l
	Obsah pevných částic:	cca 70 %
	Objemová hmotnost:	cca 1,65 kg/dm ³
	Zrnitost:	0,5 mm
	Spotřeba:	cca 0,2 kg/m ² na lepicí stěrce cca 0,3 kg/m ² na minerálních omítkových podkladech
Bezpečnostní značení	Viz www.baumit.cz .	
Skladování	V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavřeném balení 12 měsíců.	
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.	
Způsob dodávky	kbelík 5 kg, 1 Pal = 64 kbelíků = 320 kg	
	kbelík 25 kg, 1 Pal. = 24 kbelíků = 600 kg	
Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být čistý, suchý, bez mrazu, prachu, solných výkvětů, soudržný, bez uvolňujících se částic, zbytků mastnoty anebo odbedňovacích olejů, nesmí být vodoodpudivý. Baumit GranoporPrimer je vhodný na: <ul style="list-style-type: none">• minerální základní vrstvu vnějších kompozitních tepelně izolačních systémů• vápenné, vápenocementové a cementové omítky• beton• vápenné a sádrové omítky• dobře soudržné minerální, disperzní a silikátové nátěry a omítky Baumit GranoporPrimer je nevhodný na: <ul style="list-style-type: none">• čerstvé vápenné omítky a nátěry	

- plastické hmoty, lakové eventuálně olejové vrstvy a klišové barvy.

Zpracování

- povrch uvolňující jemný prach nebo písek: uvolněné částice mechanicky odstranit
- staré lakové, olejové nebo klišové nátěry: odstranit příslušným přípravkem a vyčistit proudem páry
- znečištěné nebo zastaralé povrchy: odstranit mechanicky, opískováním a vyčistit proudem páry
- minerální nátěry se špatnou přilnavostí a soudržností: mechanicky odstranit
- výkvěty: mechanicky odstranit, případně aplikovat speciální sanační opatření
- poškozené, resp. popraskané plochy: přestěrkovat pomocí vhodné stěrkové hmoty (např. Baumit ProContact).
- sádkartonové desky před použitím upravit základním nátěrem Baumit uzavírací základ.

Předem náležitě upravený podklad musí být vyzrálý a suchý. Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Případnou úpravu konzistence je možné provést cca 2 dl vody na 25 kg Baumit GranoporPrimer. Baumit GranoporPrimer je možné nanášet fasádním válečkem nebo natírat štětkou, a to stejnoměrně a bez přerušení. Při vyšších teplotách doporučeno nanášet ve dvou vrstvách. Nátěr se provádí celoplošně, při několikanásobném nanášení je nutné dodržet technologickou přestávku: min. 24 h mezi nátěry.

Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Zpracovávat rovnoměrně a bez přerušení.

Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem, např. pomocí fasádních sítí. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty mohou podstatně prodloužit dobu tuhnutí a zrání.

Probarvené hmoty je třeba objednávat najednou v celém množství (se započítáním potřebné rezervy), aby se předešlo možným barevným rozdílům a odlišnostem.

Bezpečnostní opatření:

Okolí natírané plochy, především sklo, keramika, klinkery, přírodní kámen, laky a kovy musí být chráněné, eventuální odstříky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody. Nečekat na zaschnutí a vytvrdnutí. Zaschlý materiál lze přiměřeně odstraňovat pomocí prostředků na bázi acetonu nebo ethylacetátu (dodržovat bezpečnostní předpisy).