








HASIT 960 Planstein- Dünnbettmörtel M10

Zdicí lepidlo pro přesné zdění

Oblast použití:	Tenkovrstvé zdicí lepidlo k lepení pórobetonových přesných tvárnic a ostatních přesných stavebních prvků Tenkovrstvá jádrová omítka k ochraně pórobetonových tvárnic ve vnitřním prostředí s vloženou výztužnou tkaninou odolnou vůči alkáliím.
Materiálové složení:	<ul style="list-style-type: none"> • Cement • Kvalitní drcený vápenec • Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti • Minerální
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> • Nízká spotřeba • Dobrá přilnavost ke zdivu • Dobré efektivní zpracování • Vysoká zádrž vody
Zpracování:	    
Podmínky zpracování:	Při zpracování a vytvrzování nesmí teplota okolí nebo podkladu poklesnout pod +5°C a nad +30°C. Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, deštěm a rychlým vysušením.
Příprava podkladu:	Zmrzlé cihly se nesmí zpracovávat Suché, silně nasáklé stavební materiály, zvláště při teplém počasí, předem navlhčit vodou, aby se zamezilo rychlému vysychání malty.
Příprava materiálu:	Jeden pytel zdicí malty HASIT Planstein-Dünnbettmörtel 960 M10 se smíchá s potřebným množstvím vody cca 5,5-6l na 25 kg (čistá voda nebo kvalita vody dle ČSN EN 1008) lepidlo dokonale promíchat až vznikne vláčná pastovitá hmota. Nechat cca 5 min. odležet a potom ještě jednou krátce zamíchat. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřipustné! Ztuhlé lepidlo již neředit vodou, ani nerozmíchat s čerstvým materiálem! Při použití tlakového systému je nutno nejprve přidat potřebné množství vody a teprve pak suchou směs.
Zpracování:	Nanášení malty se provádí buďto čistou zednickou lžící nebo vhodnými nanášecími sáňkami nebo válcem. Nanášení malty se provádí buďto ozubenou stěrkou v celé ložné ploše vždy jen na délku dvou až tří tvárnic nebo vhodnými nanášecími sáňkami. Spáry ve zdivu je nutno zcela vyplnit. Cihly se kladou do maltového lůžka a rovnají se pomocí vodováhy a šňůry do vodorovné a svislé polohy. Vhodným způsobem nanést rovnoměrnou vrstvu malty v tloušťce 1-3mm. Stabilizace se provede pomocí gumové paličky. První řada cihel musí být vyžděna přesně v horizontální rovině. Případné nerovnosti se musí vyrovnat v nejnižší spáře. Zbytky malty vystupující ze spár nerozmazávat, ale před zatvrdnutím odstranit. Nesmíchat s jinými materiály. Nanášejte jen tolik malty, kolik stačí položit cihel do malty ještě v lepivém stavu minimálně 10 minut. Cihly a maltu chraňte před deštěm, především při dlouhodobějším přerušení práce. Při dodržení ČSN 732310 "Provádění zděných konstrukcí" a HASIT dodatku ke zdicím maltám v zimním období, může být zdicí malta použita ke zdění za nízkých teplot do -5°C.
Důležité upozornění:	Při provádění zděné konstrukce dodržet ČSN 73 2310 „Provádění zděných konstrukcí“. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřipustné! Ztuhlý materiál již neředit vodou, ani nerozmíchat s čerstvým materiálem.
Jistota kvality:	Kvalita produktu je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří. Prokazování shody výrobků je zajištěno TZÚS Praha, notifikovaná osoba 1020. Ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000
Balení:	V papírových pytlích
Skladování:	V suchu a chladnu na dřevěných rostech. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %). Skladování: Minimální doba 9 měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při 20°C , 65% relativní vlhkosti vzduchu (obsah Cr 6+). Datum výroby je uveden na obale.



HASIT 960 Planstein- Dünnbettmörtel M10


Zdici lepidlo pro přesné zdění

Bezpečnostní pokyny:

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listě. Před použitím je třeba tyto bezpečnostní listy pročíst.

Obsahuje cement. Xi- dráždivý. Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vnímavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. **Uchovávejte mimo dosah dětí !** Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Technická data:

Číslo výrobku	006760
Způsob balení	
Množství na balení	25 kg
Balení na paletě	48 ks./pal.
Barva	šedá
Zrnitost	0- 1,0 mm
Vydatnost	cca 20,0 ltr./Sack
Spotřeba vody	cca 5,5 ltr.
Objemová hmotnost zatvrdlé malty	$\leq 1.700 \text{ kg/m}^3$
Pevnost v tlaku (28 dní)	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Reakce na oheň	A1
MG (EN 998-2)	M 10, T
Počáteční pevnost ve smyku	$\geq 0,3 \text{ (N/mm}^2\text{)}$ (Tabulková hodnota)
Kapilární absorpce vody	$1,2 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}\text{)}$
Koeficient propustnosti vodních par	15/35 (Tabulková hodnota)
Trvanlivost - (zmrazování/rozmrazování)	0,94
Obsah chloridů	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$



HASIT 960 Planstein- Dünnbettmörtel M10

Zdicí lepidlo pro přesné zdění



Všeobecné informace:

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.

Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.

Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky. V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití.

Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.

V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Naš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.