









# HASIT 980 Vormauermörtel M5 für Sichtmauerwerk

Zdicí malta pro lícové zdivo 5 N/mm<sup>2</sup>

<b>Oblast použití:</b>	Malta určená pro zdění a spárování všech druhů lícového a obkladového zdiva (kromě vápenopískových a šamotových cihel) Racionální zpracování, při kterém odpadá vyškrabávání a dodatečné spárování.
<b>Materiálové složení:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cement</li> <li>• Vysoce kvalitní vápencový písek</li> <li>• Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti</li> <li>• Minerální</li> </ul>
<b>Vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobré strojní zpracování</li> <li>• Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům.</li> <li>• Vyšší vydatnost</li> <li>• Dobré ruční zpracování</li> <li>• Odolná proti nárazovému dešti.</li> </ul>
<b>Zpracování:</b>	     
<b>Podmínky zpracování:</b>	Při zpracování a vytvrzování nesmí teplota okolí nebo podkladu poklesnout pod +5°C a nad +30°C. Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, deštěm a rychlým vysušením.
<b>Podklad:</b>	Podklad musí být čistý, pevný, suchý, bez prachu, únosný a bez výkvětů, separačních prostředků, sanytrových vrstev a znečištění všeho druhu.
<b>Příprava podkladu:</b>	Zmrzlé cihly se nesmí zpracovávat Suché, silně nasákové stavební materiály, zvláště při teplém počasí, předem navlhčit vodou, aby se zamezilo rychlému vysychání malty.
<b>Příprava materiálu:</b>	Jeden pytel zdicí malty se smíchá s potřebným množstvím vody, nechat promíchat v kontinuálním míchači, tříhovém nebo s nuceným oběhem. Dodatečné přidávání plniv a přísad k hotové maltové směsi je nepřipustné! Nesmíchávejte s jinými materiály. Při použití tříhového systému je nutno nejprve přidat potřebné množství vody a teprve pak suchou směs.
<b>Zpracování:</b>	<p>Nanášení malty se provádí buďto čistou zednickou lžící nebo vhodnými nanášecími sádkami nebo válcem.</p> <p>Vytekla malta musí být ihned odstraněna zednickou lžící aby se zabránilo znečištění cihel.</p> <p>Lícové zdicí prvky se ukládají na ložnou i styčnou spáru.</p> <p>Po vyzdění je nutné spáry vytvořit pomocí vhodného pracovního náradí.</p> <p>Nejúčinnější příprava zdicí malty je pomocí kontinuální míchačky.</p> <p>Namíchaná zdicí malta se pomocí kolečka nebo jeřábového kontejneru dopraví na místo zpracování.</p> <p>Při strojním nanášení je nutné dodržet správnou konzistenci materiálu.</p> <p>Nesmíchávat s jinými materiály.</p> <p>Dobrá zpracovatelnosti čerstvé malty cca 120 min v závislosti na podkladu a teplotě.</p> <p>Nanášejte jen tolik malty, kolik stačí položit cihel do malty ještě v lepivém stavu minimálně 10 minut.</p> <p>Cihly a maltu chraňte před deštěm, především při dlouhodobějším přerušení práce.</p> <p>Spárování se provádí spárovačkou, hadicí apod. ihned po zavedení malty. Při dodatečném spárování je nutné spáry proškrábnout do hloubky min. 30mm.</p> <p>Ložné spáry se provádějí v tloušťce 12 mm +/- 5 mm a styčné spáry se provádějí v tloušťce 10 - 15mm.</p> <p>Stabilizace se provede pomocí gumové paličky. První řada cihel musí být vyzděna přesně v horizontální rovině. Případné nerovnosti se musí vyrovnat v nejnižší spáře.</p>
<b>Důležité upozornění:</b>	Na základě použití přírodních zdrojů se mohou vyskytnout odchylky v barevném odstínu. Před započatím prací je nutné překontrolovat výrobní šarže a popřípadě zhotovit kontrolní plochy. Při provádění zděné konstrukce dodržet ČSN 73 2310 „Provádění zděných konstrukcí“. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřipustné! Ztuhlý materiál již neředit vodou, ani nerozmíchávat s čerstvým materiálem.
<b>Jistota kvality:</b>	Kvalita produktu je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří. Prokazování shody výrobků je zajištěno TZÚS Praha, notifikovaná osoba 1020. Ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000
<b>Balení:</b>	V papírových pytlích



# HASIT 980 Vormauermörtel M5 für Sichtmauerwerk

Zdicí malta pro lícové zdivo 5 N/mm<sup>2</sup>

## Skladování:

V suchu a chladnu na dřevěných rošttech. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).


Skladování: Minimální doba 9 měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při 20°C , 65% relativní vlhkosti vzduchu (obsah Cr 6+). Datum výroby je uveden na obale.

## Bezpečnostní pokyny:

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listě. Před použitím je třeba tyto bezpečnostní listy pročíst.

Obsahuje cement. Xi- dráždivý. Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vnímavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. **Uchovávejte mimo dosah dětí!** Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

## Technická data:

Číslo výrobku	22816
Způsob balení	
Množství na balení	30 kg
Balení na paletě	42 ks./pal.
Zrnitost	0- 3,0 mm
Vydatnost	≥ 16,5 ltr./Sack
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.
Spotřeba vody	cca 4,5 ltr.
Pevnost v tlaku (28 dní)	≥ 5 N/mm <sup>2</sup>
Reakce na oheň	A1
MG (EN 998-2)	G / M5
Trvanlivost - (zmrazová- ní/rozmrazování)	1,04
Počáteční pevnost ve smyku	≥0,15 (N/mm <sup>2</sup> ) (Tabulková hodnota)
Kapilární absorpce vody	1,2 kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> )
Koeficient propustnosti vodních par	15/35 (Tabulková hodnota)
Obsah chloridů	≤ 0,1 M.-%



# HASIT 980 Vormauermörtel M5 für Sichtmauerwerk

Zdicí malta pro lícové zdivo 5 N/mm<sup>2</sup>



## Všeobecné informace:

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.

Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.

Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky. V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití.

Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.

V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Naš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.