

# Profi Klinker

Spotřeba: z 1 pytle (40 kg) lze připravit 28 l malty  
Složení: cement, vápencová drť 0-2 mm, trass, přísady  
Zrnitost: zrna 0-2 mm  
Norma: EN 998 - 2  
Pevnost: v tlaku min. 10,0 MPa  
Koeficient tepelné vodivosti  $\lambda$ : 0,83 W/m.K  
Objemová hmotnost v suchém stavu: cca 1 800 kg/m<sup>3</sup>

## Zpracování

### Míchání:

V běžných stavebních míchačkách nebo v míchačkách průběžných. K rozmíchání je nutné použít pouze pitnou vodu nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008:2003. Po rozmíchání se záměsovou vodou (spotřeba cca 6,0 až 6,5 l/pytel) je doba zpracovatelnosti cca 1,5 hodiny. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

### Zdění:

Spojovaný zdící materiál musí být pevný a bez prachu, nezmrzlý, zbaven nečistot a mastných skvrn. Malta se nanáší celoplošně, po uložení cihel je třeba přebytečnou maltu setřít lžící zároveň s lícovou plochou. Po mírném zavadnutí se spáry projedou buď hadicí, nebo spárovací hadicí do hladka. Zbytky malty se pak jemně okartáčují.

Zpracovávat při teplotě nad +5 °C.

## Technický list

### Výrobek



### Charakteristika

Suchá maltová směs světle šedé barvy pro přípravu malty na zdění a spárování pohledového (lícového) zdiva. Neobsahuje látky způsobující výkvěty solí.

### Použití

Zdění i spárování pohledového zdiva z různých materiálů, především z lícových cihel (klinkry, lícovky, vápenopiskové cihly).

### Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

### Balení a skladování

40 kg - pytel  
1 400 kg - paleta (35 pytlů)  
volně ložený v silech  
skladovatelnost v suchém stavu  
min. 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřte s aktuálními technickými listy výrobce na [www.profibaustoffe.cz](http://www.profibaustoffe.cz).

