

Profi Dur 100

Spotřeba: z 1 pytle (40 kg) lze připravit až 24 l malty
Složení: vápenný hydrát, portlandský cement, minerální plnivo a přísady
Zrnitost: zrno 4 mm
Norma: EN 998 - 2
Pevnost: v tlaku po 28 dnech min. 10,0 MPa

Zpracování

Míchání:

Nejvýhodnější způsob je kombinace zásobního sila s průběžnou míchačkou nainstalovanou přímo na silo nebo kombinace kontinuální míchačky s pneumatickým dopravníkem. Profi Dur 100 lze však míchat i v běžných stavebních míchačkách. Spotřeba vody je cca 5-6 litrů na 1 pytel. K rozmíchání je nutné použít pouze pitnou vodu nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008:2003. Po rozmíchání se záměsovou vodou je doba zpracovatelnosti cca 1,5 hodiny. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

Zdění:

Silně savé materiály je třeba před použitím namočit a to především v letním období při vyšších teplotách. Naopak v zimních měsících musí být zdící materiál suchý. Spojovaný zdící materiál musí být pevný a bez prachu, nezmrzlý, zbaven nečistot a mastných skvrn. Zdící malta Profi Dur 100 není vhodná pro zdění skleněných tvárnic a spárování lícového zdiva.

Zpracovávat při teplotě nad +5 °C.

Technický list

Výrobek



Charakteristika

Suchá maltová směs pro běžné zdění z pálených zdících materiálů s pevností v tlaku po 28 dnech min. 10,0 MPa.

Použití

Vápenocementová malta pro zdění všech běžných pálených zdících materiálů. Zdící malta Profi Dur 100 je určena pro zdění obvodových, nosných konstrukcí, vícepodlažních budov s požadovanou vyšší pevností.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

40 kg - pytel
1 400 kg - paleta (35 pytlů)
volně ložený v silech
skladovatelnost v suchém stavu
min. 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

Profi
BAUSTOFFE