

Profi Dur 50

Spotřeba: z 1 pytle (40 kg) lze připravit až 26 l malty
Složení: vápenný hydrát, portlandský cement, minerální plnivo a přísady
Zrnitost: zrna 4 mm
Norma: EN 998 - 2
Pevnost: v tlaku po 28 dnech min. 5,0 MPa

Zpracování

Míchání:

Nejvýhodnější způsob je kombinace zásobního sila s průběžnou míchačkou nainstalovanou přímo na silo nebo kombinace kontinuální míchačky s pneumatickým dopravníkem. Profi Dur 50 lze však míchat i v běžných stavebních míchačkách. Spotřeba vody je cca 5-6 litrů na 1 pytel. K rozmíchání je nutné použít pouze pitnou vodu a nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008:2003. Po rozmíchání se záměsovou vodou je doba zpracovatelnosti cca 1,5 hodiny. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

Zdění:

Silně savé materiály je třeba před použitím namočit a to především v letním období při vyšších teplotách. Naopak v zimních měsících musí být zdící materiál suchý. Spojovaný zdící materiál musí být pevný a bez prachu, nezmrzlý, zbaven nečistot a mastných skvrn.

Omítání:

Pro drobné rekonstrukce lze využít také jako vnitřní i vnější jádrovou vrstvu. Zdící malta Profi Dur 50 není vhodná pro zdění skleněných tvárnic a spárování lícového zdiva.

Zpracovávat při teplotě nad +5 °C.

Technický list

Výrobek



Charakteristika

Suchá maltová směs pro běžné zdění z pálených zdících materiálů s pevností v tlaku po 28 dnech min. 5,0 MPa.

Použití

Vápenocementová malta pro zdění všech běžných pálených zdících materiálů. Zdící malta Profi Dur 50 je určena pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí, dvoupodlažních budov a přiček. V menším rozsahu pak jako jádrová vnitřní i vnější omítka.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladně omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

40 kg - pytel
1 400 kg - paleta (35 pytlů)
volně ložený v silech
skladovatelnost v suchém stavu
min. 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

