

HASIT 820 LEICHT - Mauermörtel M5



1020

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

(13)

183631

EN 998-2: 2010

Lehká malta pro zdění (L) dle EN 998-2:2010. Ve zdivu stěn, pilířů a příček
 Lehká malta pro zdění ve zdivu stěn, příček a pilířů s konstrukčními požadavky

Pevnost v tlaku	M5
Pevost spojení	Počáteční pevnost ve smyku: min. 0,15 N/mm ² (Tabulková hodnota)
Obsah chloridů	≥ 1,3 N/mm ²
Reakce na oheň	Třída A1
Doba zavadnutí: tahová přídržnost po 20 min.	1,2 kg/(m ² .min0,5)
Propustnost vodních par	5/20 (Tabulková hodnota)
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,27 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50%, $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,29 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90%(Tabulková hodnota)
Trvanlivost (mrazuvzdornost)	Minimálně 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek	Splňuje odstavec 5.4 normy 1504-3