

## LEICHT- mauermörtel 830 M 10



**1020**

**HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776**

**(13)**

**306805**

**EN 998-2: 2010**

Lehká malta pro zdění (L) dle EN 998-2:2010. Ve zdivu stěn, pilířů a příček  
 Lehká malta pro zdění ve zdivu stěn, příček a pilířů s konstrukčními požadavky

Pevnost v tlaku	M10
Pevost spojení	Počáteční pevnost ve smyku: min. 0,15 N/mm <sup>2</sup> (Tabulková hodnota)
Obsah chloridů	< 0,1%
Reakce na oheň	Třída A1
Absorpce vody	1,2 kg/(m <sup>2</sup> .min0,5)
Propustnost vodních par	5/20 (Tabulková hodnota)
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,25 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50%, $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,27 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90% (Tabulková hodnota)
Trvanlivost (mrazuvzdornost)	min. 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek	NPD