



Ztracené bednění

- Tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu, které splňují parametry normy **ČSN EN 771-3**.
- **Vyráběné rozměry:** 500×150×250; 500×200×250; 500×250×250; 500×300×250; 500×400×250; 500×500×250 mm.
- Tvarovky jsou vyrobeny z cementů, přírodních kameniv a ekologicky nezávadných zušlechťujících přísad a pigmentů.
- Prvky ztraceného bednění jsou určeny ke zhotovení základů bez nutnosti použití formovacího bednění.
- Profil tvarovek je uzpůsoben pro vkládání vodorovného armování a tvar bočnic prvků vytváří zámek, který urychluje samotnou realizaci a zjednodušuje její pracnost. Prvky se kladou na vazbu, a to na sucho, nebo za použití maltové směsi či stavebního lepidla a poté se pro zmonolitnění zalijí betonem, případně se konstrukce zpevní vodorovnou a svislou výztuží. Předpokladem pro bezpečné použití výztuže je odborný statický výpočet.
- Prvky ZB splňují podmínky vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně číslo 307/2002 Sb.
- Prvky ztraceného bednění se ukládají na vybudovaný základový pás.

Základní charakteristika	Vlastnosti			Harmonizované technické specifikace
Dovolené odchylky rozměrů (mm)	Délka	Šířka	Tloušťka	ČSN EN 771-3
Rozměrové tolerance	±3 mm	±3 mm	±3 mm	
	-5 mm	-5 mm	-5 mm	
Objemová hmotnost	Min.1 900 kg/m³			ČSN EN 1338
Pevnost v tlaku průměrná, kolmo na ložnou plochu, vztaženo na celkovou plochu, kategorie I.	3,5 N/mm³			ČSN EN 771-3
Mrazuvzdornost	50 cyklů			ČSN EN 771-3
Nasákavost	≤ 250 g / (m².s 0,5)			ČSN EN 771-3
Propustnost vodních par	5/15 (faktor difuzního odporu – tab. Hodnota)			ČSN EN 771-3
Přidržnost (stanovená hodnota)	0,15 N/mm²			
Reakce na oheň	Třída A1			ČSN EN 771-3
Hmotnostní aktivita 226Ra	≤ 150 Bq/kg			Vyhláška 307/2002 Sb.
Index hmotnostní aktivity	≤ 0,35			




Všechny výrobky společnosti FERObet jsou vyráběny a kontrolovány dle evropských harmonizovaných norem.



FERObet

... S NÁMI JE TO NA BETON

Rozměrové a hmotnostní údaje.



Název výrobku [rozměry cm]	Množství (ks/m ² / ks/m ³)	Hmotnost (kg/ks)	Spotřeba (ks/m ²)	Spotř. betonu (m ³ /m ²)	Paletizace (m ² /kg)
Ztracené bednění 50×15×25	8/53,3	19	8	0,07	80/1 520
Ztracené bednění 50×20×25	8/40	22	8	0,11	60/1 320
Ztracené bednění 50×25×25	8/32	25	8	0,16	40/1 000
Ztracené bednění 50×30×25	8/26,7	27	8	0,2	40/1 080
Ztracené bednění 50×40×25	8/20	29	8	0,29	30/870
Ztracené bednění 50×50×25	8/16	41	10	0,36	20/820

Upozornění:

Skladování výrobků: palety je možné skladovat na sobě ve sloupcích, max. tři palety v originálním balení. Uložení je možné pouze na rovné zpevněné ploše s ohledem na bezpečnost a udržitelnost kvality výrobků. Při dlouhodobém skladování je třeba zvolit takový způsob uložení, při kterém nebude zboží vystaveno extrémním klimatickým podmínkám v kombinaci s možným znečištěním, např. prachem či výluhy z palet při déle trvajících deštích.



Všechny výrobky společnosti FEROBET jsou vyráběny a kontrolovány dle evropských harmonizovaných norem.



ferobet

... S NÁMI JE TO NA BETON