



Spárovací hmoty

08/2008

Fugen-Elast

Zušlechťující přísada do spárovacích hmot

Technické údaje

Spárování	po úplném zaschnutí podkladu (dobu zaschnutí závisí na typu použitého lepidla)
Doba zrání (při rozdělení)	cca 5 minut
Doba zpracovatelnosti	závisí na použité spárovací hmotě (zkracuje se)
Stabilní spára	závisí na použité spárovací hmotě
Intenzivní čištění spár obkladů stěn a podlah	nejdříve za cca 2 týdny
Přímé působení vody (např. při sprchování apod.)	nejdříve za 1 týden
Nejnižší teplota zpracování	+5 °C
Spotřeba	5 kg Fugenbunt: 1 l Fugen-Elast : 0,5 l vody 5 kg Fugenbreit: 0,85 l Fugen-Elast : 0,25 l vody

Způsob použití

Knauf Fugen-Elast je speciální přísada do spárovací malty Knauf Fugenbunt, Fugenbreit, Fugenweiss a Fugengrau pro náročné spárování obkladů stěn a podlah. Příklad je vhodná pro elastické a vodotěsné lepené spoje odolné proti mrazu. Je vhodná pro vnitřní i venkovní použití.

Vlastnosti

Jednoznačné přednosti:

- ideální pro všechny pružné podklady jako např. dřevotřískové desky a vytápěné podlahy
- zlepšuje přilnavost při spárování vytápěných podlah, teras, balkónů, koupelen a sprch

Skladovatelnost

min. 12 měsíců v uzavřených originálních nádobách, teplota nesmí klesnout pod bod mrazu



Pracovní postup

Příprava:

Připravte ze spárovací hmoty Knauf, Fugen-Elast Konzentrat a vody pastovitou směs, která nesmí tvořit hrudky. Směšovací poměr musí být stále stejný, protože by se mohl změnit barevný odstín.

Postup při použití:

Připravenou spárovací maltu nanášejte gumovou stěrkou v diagonálním směru do spár. Přípravek Knauf Fugen-Elast Konzentrat zvyšuje přilnavost spárovací hmoty. Jakmile malta ve spárách ztuhne, obklad otřete vlhkou houbou.

Upozornění: Pozor na vymytí spár! Obkládačky otřete měkkým hadříkem.

Balení

kbelík 1 l

EAN 4006379044504

Výrobní č. 00007363

+ 420 844 600 600

www.knauf.cz

info@knauf.cz

CZ/08/08

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.

Knauf Praha s.r.o., Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949, PSČ 197 00. Telefon: + 420 272 110 111

Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.